

BUGOFLEX®

AQUAFIX fond pénétrant

Fiche 1555 f / version o6 / 12.2015



Produit	Fond incolore aqueux non pigmenté à base d'hydrosol. Remarquable pouvoir pénétrant. Exempt de solvants, très faible odeur.
Etiquette environnementale et Minergie	Etiquette environnementale: Classe C Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco. Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org
Domaine d'application	Pour l'intérieur et l'extérieur. Régulation et réduction du comportement absorbant de supports minéraux tels que béton, fibrociment, enduits de chaux-ciment et enduits au plâtre. Fixation d'anciennes peintures légèrement farineuses à l'intérieur et à l'extérieur.
Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai	
Liant de base	Acrylate-copolymère-hydrosol
Consommation	Env. 100 – 200 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	Eau
Masse volumique	Env. 1,0 kg/l
Teneur en corps solides	Env. 15%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	0%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/h): 50 g/l (2007)/30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 50 g/l (COV)
Forme de livraison	
Teinte/teintage	Laiteuse
Conditionnement	Bidon plastique de 12 kg net
Stockage	12 mois en emballage d'origine bien fermé au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.
Mise en œuvre	
Support	Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Respecter les fiches techniques et directives ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou aux informations KABE, respectivement de consulter l'un de nos conseillers. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur peuvent se commander directement auprès du secrétariat de l'association.
Mode d'application	Au pinceau, au rouleau ou au pistolet (y compris pistolet Airless)
Dilution	Prêt à l'emploi Sur des supports fort absorbants, nous recommandons une dilution de 20 – 30% (eau).
Séchage	Hors poussière après 3 heures, recouvrable après 10 heures. Les valeurs sont applicables pour une température de +20°C et un taux d'humidité relative de l'air de 50%. Des températures inférieures et/ou une humidité supérieure peuvent rallonger le délai de séchage.

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.
Ne pas mettre en œuvre avec une température du support inférieure à +5°C, un taux d'humidité relative de l'air élevée (> 70%) ou sous un rayonnement solaire direct. Avec des produits d'enduction diluables à l'eau, la température joue un rôle déterminant pour la formation du film.

Si la température est basse, il faut en outre tenir compte de la formation d'eau de condensation.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

Recyclage KABE Possibilité de retourner les emballages vides et les anciennes peintures à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Prière de se reporter aux informations détaillées de notre brochure.

Elimination Remise des bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération des déchets spéciaux. Respecter en outre les dispositions de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche technique est périodiquement révisée. En cas de doute, notre service de vente vous renseignera volontiers sur la validité de la présente documentation.