

MONOFLEX TOP

Dispersion pour l'intérieur

Fiche 1686 f / version 06 / 12.2015



Produit Dispersion mate avec haut pouvoir couvrant pour très hautes exigences.

Pour les surfaces de peintures à l'intérieur exposées aux attaques des champignons, nous recommandons: MONOFLEX TOP FS-PROTECT (une enduction protégeant le film contre les moisissures et les champignons) ou FAKOLITH anti-moisissures.

En règle générale, une protection de film suffisante ne se réalise que par une application en deux couches. Les influences fortement alcalines affaiblissent l'efficacité de la conservation du film.

Etiquette environnementale et Minergie

Etiquette environnementale: Classe B
Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco.
Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org

Domaine d'application

Sur plâtre, béton et ribage ainsi que sur d'anciennes surfaces minérales ou synthétiques. Dans les nouveaux bâtiments et pour des rénovations haut de gamme.

**Caractéristiques techniques/
valeurs d'essai**

Liant de base	Dispersion de copolymère
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile
Consommation	Env. 250 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application
Dilution	Eau
Masse volumique	Env. 1,5 kg/l
Teneur en corps solides	Env. 59%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	0%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/d): 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 0,0 g/l (COV)
Consistance	Légèrement thixotrope
DIN EN 13300	Résistance au lessivage, catégorie 2 Rapport de contraste (pouvoir couvrant), catégorie 1
Degré de brillance	Mat
Forme de livraison	
Teinte/teintage	Blanc, RAL 9010, NCS S0500-N et CASA-TON, selon carte de teintes KABE ou selon échantillon. Teintage avec UNITON ton de base et couleurs de teintage ou AQUAPINT colorant (max. 3%). Teintage également possible sur machine à teinter KABEmix.
Conditionnement	Bidon plastique de 20 kg net, KABEmix 1 kg/5 kg net
Stockage	Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.



Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé.

Veillez observer les normes SIA 118/257 et 118/243, ainsi que les instructions d'entretien et les fiches techniques (GTK-G/GTK-M) ASEPP et les directives BFS. Utiles sont aussi les textes individuels de la check-list KABE et les fiches techniques ou contacter directement nos conseillers techniques. Les directives et fiches techniques de l'ASEPP sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association.

Couche de fond En cas de supports fortement absorbants ou farinants tels que le plâtre par exemple, il est recommandé de mettre une couche de fond avec BUGOFLEX fond pénétrant aux solvants incolore. Procéder à des essais préliminaires.

Mode d'application Au pinceau, au rouleau ou au pistolet (y compris pistolet Airless)

Dilution 1^{ère} couche: diluer env. 5 – 10% avec de l'eau
2^{ème} couche: diluer env. 5%

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

Recyclage KABE Possibilité de retourner les emballages vides et les anciennes peintures à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Prière de se reporter aux informations détaillées de notre brochure.

Elimination Remise des bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération des déchets spéciaux. Respecter en outre les dispositions de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.