NOVALITH®
Grundierung Aussen Farblos

Merkblatt 1875 / Version 08 / 01.2010

Produkt Lösemittelfreies, unpigmentiertes Spezial-Grundiermittel mit hydrophobierender Wirkung.

Einsatz Als verarbeitungsfertiges Grundiermittel für saugfähige mineralische Untergründe, bei nachfolgender Beschichtung mit NOVALITH Fassadenfarbe. Zur Festigung leicht kreidender Altanstriche im Aussenbereich.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis Silan/Siloxan, Hydrosol

Verbrauch Ca. 100 – 200 g/m2 pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.

Verdünnung Wasser

Dichte Ca. 1,0 kg/l

Festkörpergehalt Ca. 12%

Lösemittelgehalt (VOC-CH) 0 %, nicht abgabepflichtig.
(VOC-EU) VOC-Grenzwert nach 2004/42/EG (Kat. A/h): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 30,0 g/l VOC.

Lieferform

Farbton/Abtönen Trocknet farblos auf

Gebinde Kunststoffgebinde à 12 kg netto

Lagerfähigkeit Mindestens 18 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Schlecht haftende Schichten, Sinterhaut, Schalölrückstände usw. sind zu entfernen.

Bitte beachten Sie auch die SIA-Normen 118/257 und 118/243 sowie die Instandhaltungsanleitung/den Instandhaltungsvertrag (GTK-G/GTK-M/EPS-Verband) und die BFS-Richtlinien. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden.

Applikationsart Mit Bürste auftragen oder mittels geeignetem Niederdruckgerät aufspritzen.

Verdünnung Verarbeitungsfertig (bei Bedarf mit Wasser)

Trocknung Überstreichbar nach ca. 12 Stunden.

Besondere Hinweise Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht unter +5°C (Objekttemperatur), bei hoher Luftfeuchtigkeit (› 70%) und direkter Sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufgeheizten Untergründen verarbeiten.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebindeetiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). Augenkontakt vermeiden, Spritzer sofort mit viel Wasser aus waschen.

KABE Recycling Leergebinde und Altfarben können in Spezialgebinden an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung Anbruchmengen, Resten und überlagertes Material: Abgabe an öffentliche Sammelstellen; ansonsten ist die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Da mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben evtl. ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie, immer ein aktuelles technisches Merkblatt zu verwenden.