

NOVALITH

Fiche 1875 f / version 07 / 03.2008

Fond pénétrant silicate APS incolore pour façades

Produit	Fond pénétrant spécial non pigmenté, exempt de solvants, à effet hydrophobe.
Domaine d'application	Fond prêt à l'emploi, destiné aux supports minéraux ayant une bonne capacité d'absorption, destiné à recevoir NOVALITH peinture silicate APS. Consolide les anciennes peintures extérieures légèrement crayeuses.
Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai	
Liant de base	Silan/siloxane, hydrosol
Consommation	Env. 100 – 200 g/m ² , par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application
Dilution	Eau
Masse volumique	Env. 1,0 kg/l
Teneur en corps solides	Env. 12%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	0%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/h): 50 g/l (2007)/40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 50 g/l (COV)
Forme de livraison	
Teinte/teintage	Laiteuse, incolore après séchage
Conditionnement	Bidon plastique de 12 kg net
Stockage	Au moins 12 mois en emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.
Mise en œuvre	
Support	Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Eliminer complètement les anciennes peintures qui adhèrent mal, les résidus d'huile de coffrage, les concrétions minérales et les substances étrangères en tous genres. Respecter les fiches techniques et directives ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou aux informations KABE, respectivement de consulter l'un de nos conseillers. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur peuvent se commander directement auprès du secrétariat de l'association.
Mode d'application	Appliquer à la brosse ou gicler au moyen d'un appareil à basse pression
Dilution	Prêt à l'emploi (au besoin avec de l'eau)
Séchage	Peut être recouvert 12 heures après son application.
Remarques particulières	Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau. Ne pas mettre en œuvre avec une température du support inférieure à +5°C, un taux d'humidité relative de l'air élevée (> 70%) ou sous un rayonnement solaire direct.
Données de sécurité	
Mesures de précaution	Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander). Eviter tout contact oculaire. Laver immédiatement les éclaboussures abondamment à l'eau.

Recyclage KABE Possibilité de retourner les emballages vides et les anciennes peintures à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Prière de se reporter aux informations détaillées de notre brochure.

Elimination Remise des bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération des déchets spéciaux. Respecter en outre les dispositions de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche technique est périodiquement révisée. En cas de doute, notre service de vente vous renseignera volontiers sur la validité de la présente documentation.