AQUATEX® WP Primer Innen

Merkblatt 2184 / Version 06 / 12.2015

Produkt
Wässrige, systemgeprüfte Haftgrundierung (als Grund- und Zwischenanstrich) auf Weissputzen und Spachtelungen. Durch spezielle Haftvermittler wird die Haftung von AQUATEX Systemaufbauten auf Weissputzuntergründe deutlich verbessert.

Umweltetikette und Minergie
Umweltetikette: Klasse C.
Erfüllt die Vorgabekriterien von Minergie-Eco.
Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org

Einsatz
Innenbereich: Speziell konzipiert für Weissputze und Spachtelungen.

Achtung: Alte Leimfarbe muss vorher abgewaschen werden. Nikotin, Wasserflecken und dergleichen vorgängig abisolieren mit AQUA JSOLIT Plus wässriger Sperrgrund oder JSOLIT Sperrgrund. AQUATEX WP Primer ist nicht geeignet als Haftvermittler für bindemittelreiche Systeme, z.B. PURLATEX, AQUASATIN etc.

Technische Angaben/Prüfwerte

Bindemittelbasis	Spezielle Acrylatemulsionen und Haftvermittler
Pigmentbasis	Titandioxid Rutil und spezielle Extender
Verbrauch	Ca. 150 – 200 g/m2 pro Anstrich bei glattem Grund, ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Applikationsart.
Verdünnung	Wasser 25%
Dichte	Ca. 1,4 kg/l
Festkörpergehalt	Ca. 54%
Lösemittelgehalt (VOC-CH) (VOC-EU)	0,1% nicht abgabepflichtig EU: Das Produkt erfüllt nicht den VOC-Grenzwert der RL 2004/42/EG und darf für entsprechende Anwendungen nicht eingesetzt werden.
Konsistenz	Leicht thixotrop
DIN EN 13300	Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2/7,5 m2/l
Glanzgrad	Tuchmatt

Lieferform

Farbton/Abtönen	Weiss, NCS S0500-N, RAL 9010, RAL 9016
Gebinde	Kunststoffgebinde à 20 kg netto
Lagerfähigkeit	Mindestens 18 Monate, kühl aber frostfrei lagern. Genaues Verfalldatum siehe Etikette.

Verarbeitungshinweise

Untergrund
Muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Die smgv/GTK-Merkblätter und die smgv/BFS-Richtlinien sind zu beachten. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und die einzelnen KABE-Fachinfos, insb. Fachinfo: «Weissputz kein Problem?», oder kontaktieren Sie unsere Fachberater. Die aktuellen smgv-Richtlinien und Technischen Merkblätter können direkt beim smgv bezogen werden. Bitte beachten Sie auch die smgv-Checkliste/ Prüfprotokoll «Weissputz und Spachtelungen».

Applikationsart

Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar)

Für die Rollerapplikation empfehlen wir eine Spezialwalze mit hochwertigem, speziell verdichtetem Polyamidplüsch (Artikel H2615).

Einige Roller-Schuroberflächen können bei der Verarbeitung leicht verkleben und lassen sich nur noch mit Pinselreiniger, Nitroverdünner oder AQUACLEAN reinigen.

Besondere Hinweise

Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Einige Roller-Schuroberflächen können bei der Verarbeitung leicht verkleben und lassen sich nur mit Pinselreiniger, Nitroverdünner oder AQUACLEAN reinigen.

Sicherheitsdaten

Vorsichtsmassnahmen

Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebindeetiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern).

KABE Recycling

Leergebinde und Altfarben können in Spezialgebinden an KABE Farben zurückgegeben werden. Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

Entsorgung

Anbruchmengen, Resten und überlagertes Material: Abgabe an öffentliche Sammelstellen; ansonsten ist die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung.
– Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Da mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes die vorstehenden Angaben evtl. ihre Gültigkeit verlieren, bitten wir Sie, immer ein aktuelles technisches Merkblatt zu verwenden.