



AQUATEX® WP Primer

Couche de fond pour plâtre

Fiche 2184 f / version 03 / 12.2015

Produit	Apprêt adhérent aqueux (comme couche de fond ou intermédiaire) pour application sur enduits blancs et spatulages. Moyennant des agents adhérents spéciaux, l'adhérence d'AQUATEX sur des supports munis d'un enduit blanc est nettement améliorée.
Etiquette environnementale et Minergie	Etiquette environnementale: Classe C Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco. Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org
Domaine d'application	A l'intérieur: produit spécialement conçu pour application sur des enduits blancs et spatulages. Attention: laver préalablement les anciennes peintures à la colle. Isoler préalablement les taches de nicotine, d'eau et autres avec AQUABLOC fond isolant aqueux ou JSOLIT fond isolant.
Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai	
Liant de base	Emulsions spéciales à base d'acrylates et d'agents adhérents
Pigment de base	Dioxyde de titane rutil et diluants spéciaux
Consommation	Env. 150 – 200 g/m ² par couche, sur un fond lisse en fonction de la nature du support et du mode d'application
Dilution	Eau
Masse volumique	Env. 1,4 kg/l
Teneur en corps solides	54%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	2,9%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/a): 75 g/l (2007)/30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 75 g/l (COV)
Consistance	Légèrement thixotrope
Degré de brillance	Mat
Forme de livraison	
Teinte/teintage	Blanc; peut être teinté avec AQUAPINT colorant (max. 2%).
Conditionnement	Bidon plastique de 20 kg net
Stockage	Au moins 12 mois en emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.
Mise en œuvre	
Support	Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Respecter les fiches techniques et directives ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou aux informations KABE, respectivement de consulter l'un de nos conseillers. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur peuvent se commander directement auprès du secrétariat de l'association. Attention pour enduits blancs/spatulages: voir également la notice ASEPP «Enduits blancs et spatulages».

Mode d'application Au pinceau, au rouleau ou au pistolet (y compris pistolet Airless). Pour des surfaces lisses (par exemple enduits blancs), utiliser absolument un rouleau mouton ou rouleau spécial H 2615 de notre assortiment Hola (rouleau à toison laineuse d'env. 18 mm). Avec d'autres rouleaux la toison peut coller et doit être nettoyée avec du nettoyeur à pinceaux, du nitro ou AQUAClean.

Dilution Eau 15 – 25%

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

Recyclage KABE Possibilité de retourner les emballages vides et les anciennes peintures à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Prière de se reporter aux informations détaillées de notre brochure.

Elimination Remise des bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération des déchets spéciaux. Respecter en outre les dispositions de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche technique est périodiquement révisée. En cas de doute, notre service de vente vous renseignera volontiers sur la validité de la présente documentation.