Dyckerhoff | Deuna Zement GmbH

Dyckerhoff PKZ Normal

Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 32,5 R

Daten gemäß EN 196

	typische Werte	Anforderung aus EN 197-1/DIN 1164-10	
Mechanische Daten:			
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	27	≥	10,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	49	≥	32,5
Physikalische Daten:			
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	30		
Erstarrungsbeginn [min]	230	≥	75
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤	10
Chemische Daten:			
Sulfatgehalt (SO_3) [%]	2,6	≤	3,5

Dieser Zement wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-5410-256100-09

Deuna Zement GmbH
Industriestr. 7
D-37355 Deuna
Telefon: +49 (0)36076 8 2200

Datum: 13.10.2015
gez. S.Stolze
Qualitätsbeauftragter