Dyckerhoff | Dyckerhoff GmbH / Werk Lengerich

Dyckerhoff PKZ Normal R

Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 32,5 R

Daten gemäß EN 196

	typische Werte	Anforderung aus EN 197-1/DIN 1164-10
Mechanische Daten:		
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	24	≥ 10,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	48	≥ 32,5
Physikalische Daten:		
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	27	
Erstarrungsbeginn [min]	183	≥ 75
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤ 10
Chemische Daten:		
Glühverlust [%]	6,6	
Unlöslicher Rückstand [%]	1	
Sulfatgehalt (SO3) [%]	3,2	≤ 3,5

CEM II/A-LL 32,5 R wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1270-256100-13
KOMO Certificate: 1140-15-1050

Dyckerhoff GmbH, Werk Lengerich
Postfach 1240 / 1260
D-49525 Lengerich
Telefon: +49 (0)5481 / 31-0

Datum: 24.08.2015
Dr. Böttcher (Qualitätsbeauftragter)