Dyckerhoff

**Dyckerhoff GmbH / Werk Neuwied**

# Dyckerhoff Comfort Normal

## CEM II/A-LL 32,5 R

Daten gemäß EN 196

| | typische Werte | Anforderung aus EN 197-1 | |
|---|---|---|---|
| **Mechanische Daten:** | | | |
| Druckfestigkeit 2 Tage [MPa] | 25 | ≥ | 10,0 |
| Druckfestigkeit 28 Tage [MPa] | 48 | | 32,5 - 52,5 |
| **Physikalische Daten:** | | | |
| Wasseranspruch zur Normsteife [%] | 27 | | |
| Erstarrungsbeginn [min] | 184 | ≥ | 75 |
| Raumbeständigkeit [mm] | 1 | ≤ | 10 |
| **Chemische Daten:** | | | |
| Sulfatgehalt ($SO_3$) [%] | 3,1 | ≤ | 3,5 |

CEM II/A-LL 32,5 R wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1290-256100-13

Dyckerhoff GmbH, Werk Neuwied
Rheinstrasse 159
56564 Neuwied
Tel.: (02631) 808-228

Datum: 27.01.2016
Michael Groschopf