

GRASELLO Crépi à la chaux grasse

Intérieur

Fiche 2805 f/ version 02 / 07.2015

Produit Crépi à la chaux grasse purement minéral pour l'intérieur. Des agrégats de farine et sable de marbre de haute qualité sont utilisés. GRASELLO Crépi à la chaux grasse ne contient aucun liant organique. Testé selon les normes **eurofins INDOOR AIR COMFORT EU**.

Remarque: Les grains de structure contenus dans nos crépis de finition se composent de calcaire naturel broyé et sélectionné en fonction de la taille de grain souhaitée. Comme il s'agit d'un produit naturel, malgré une sélection rigoureuse des minéraux utilisés, l'apparition de grains sombres isolés ne peut être exclue.

Domaine d'application A l'intérieur afin de réaliser des murs et plafonds très perméables et décoratifs dans le domaine de l'habitation, des cages d'escaliers etc., sur supports minéraux tels qu'enduits à la chaux et à la chaux-ciment ainsi que sur les enduits de fond au plâtre. Pour bâtiments historiques et classés et caves naturelles et similaires.

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Liant de base Chaux grasse pure en pâte mûrie plus de 12 mois

Agrégats Farine de marbre, sable de marbre

Consommation	Ribe plein	1,0 mm	1,8 kg/m ²	+/- 10%
	Ribe plein	1,5 mm	2,6 kg/m ²	+/- 10%
	Fin	0,7 mm	1,5 kg/m ²	+/- 10%
	Rustique fin	0,5 mm	2,5 – 5,0 kg	/m ²

Pour des structures de crépi fin de $\leq 1,5$ mm, le support doit avoir un niveau de qualité Q3.

Dilution Seulement si nécessaire, avec un peu d'eau

Masse volumique Environ 1,6 kg/l

Teneur en solvants (COV-CH) 0%, non soumis à la taxe COV
(COV-EU) (COV-UE) Valeur limite de COV selon EG 42/2004 (Cat. A/c): 30 g/l
 Produit contient 0,0 g/l (COV)

Forme de livraison

Structure Se référer au tableau consommation/granulométrie ci-dessus.

Teinte/teintage Blanc

Conditionnement Bidon plastique de 25 kg net

Stockage Au moins 18 mois en emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

Mise en œuvre

Support Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Pour une couche de fond de crépi à la chaux ou au ciment, une semaine de temps de carbonatation suffit grâce à sa haute perméabilité au CO² et à la vapeur d'eau.

Respecter les normes SIA 118/257 et 118/243, ainsi que les instructions d'entretien et les fiches techniques (GTK-G/GTK-M) ASEPP et les directives BFS. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE et les fiches techniques KABE ou de consulter l'un de nos conseillers techniques. Les directives et fiches techniques de l'ASEPP en vigueur sont disponibles directement auprès du secrétariat de l'association.



Des supports en béton poreux ou des additifs spéciaux pour béton peuvent provoquer des défauts de surfaces (pores et bulles d'air). C'est pourquoi nous recommandons un lissage supplémentaire sur la couche de fond existante (par ex. lissage avec un enduit blanc ou une masse de rebouchage prête à l'emploi). Essais préalables recommandés.

Couche de fond Avec CALSILIT Couche de fond pour crépi.

Mode d'application Appliquer à l'épaisseur du grain avec une truelle à plâtre inoxydable et talocher.

Séchage Est recouvrable après deux ou trois jours avec CORALITH Peinture silicate pour l'intérieur.

Remarques particulières En raison de sa composition, GRASELLO Crépi à la chaux grasse peut sécher en formant des taches ou des nuages sur des supports diversement absorbants ou partiellement enduits. Des parties brillantes peuvent faire leur apparition selon le mode d'application. Ceci provient de la nature même du matériau et n'est pas une perte de qualité en soi. Pour une surface absolument homogène traitée avec GRASELLO Crépi à la chaux grasse, il faudrait recouvrir avec CORALITH Peinture silicate pour l'intérieur.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la CNA. Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux. Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau. Observer les mises en garde figurant sur les étiquettes des emballages et les directives sur nos fiches de sécurité et dans nos brochures sur la sécurité et l'environnement (au besoin les demander).

Recyclage KABE Possibilité de retourner les emballages vides et les anciennes peintures à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Prière de se reporter aux informations détaillées de notre brochure.

Elimination Remise des bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération des déchets spéciaux. Respecter en outre les dispositions de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application de ce produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des possibilités d'applications, il est impossible de présenter toutes les particularités de ce produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.