



AQUA JSOLIT Plus

Intérieur

Fiche 2893 f / version 02 / 12.2015

Produit	Fond isolant de pigmentation blanche, diluable à l'eau disposant d'un excellent pouvoir isolant. Il isole les taches des tannins du bois ainsi que celles de suie, de nicotine et d'eau et sert en même temps de pont d'adhérence pour peintures et enductions à base aqueuse ou aux solvants. Peut également être utilisé comme fond pour crépi avec toute notre gamme de crépis pour l'intérieur KABE.
Etiquette environnementale et Minergie	Etiquette environnementale: Classe B. Remplit les critères exigés par Minergie-Eco. Pour plus d'informations, voir Fondation Suisse Couleur sous stiftungfarbe.org
Domaine d'application	AQUA JSOLIT Plus peut être appliquée comme peinture isolante sur panneaux agglomérés, plâtre, plaques de plâtre cartonnées, panneaux en bois, crépi, béton et anciennes peintures saines dans le domaine intérieur.
Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai	
Liant de base	Dispersion acrylique/polyuréthane
Pigment de base	Dioxyde de titane rutile
Consommation	Env. 150 – 200 g/m ² par couche sur un fond lisse, en fonction de la nature du support et du mode d'application.
Dilution	
Masse volumique	Env. 1,2 kg/l
Teneur en corps solides	Env. 58%
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	2,0%, non soumis à la taxe Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30,0 g/l COV.
Consistance	Prêt à l'emploi
Forme de livraison	
Teinte/teintage	Blanc, RAL 9010, RAL 9016, NCS S0500-N
Conditionnement	Bidon plastique de 10 kg net, 20 kg net
Stockage	Au moins 18 mois, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.
Mise en œuvre	
Support	Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Nettoyage préalable des taches de nicotine, de suie et d'huile avec un produit de nettoyage dégraissant (p.ex. KABE CLEANFORCE). Il faut éliminer complètement tous résidus de peinture à la colle ou de colle de papier peint. Respecter les normes SIA 118/257 et 118/243 ainsi que le manuel d'entretien/contrat de maintenance (GTK-G/GTK-M/Association EPS) et les lignes directrices BFS. Il est recommandé de se reporter aux positions de la check-list KABE, respectivement de consulter l'un de nos conseillers. Les directives et fiches techniques de l'ASEPP peuvent se commander directement au secrétariat de l'association.
Mode d'application	Application non diluée, au pinceau, au rouleau ou au pistolet (y compris pistolet Airless).

Séchage Délai de séchage à 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air:

hors poussière: 1 heure
recouvrable: 10 – 12 heures

Ces valeurs dépendent de l'épaisseur de la couche, de la température ainsi que du taux d'humidité de l'air.

Remarques particulières Appliquer non dilué et à saturation dans la mesure du possible. Pour les supports très rugueux ou fortement absorbants ainsi que les panneaux agglomérés liés à la résine phénolique, appliquer AQUA JSOLIT Plus 2 fois à saturation (non dilué). Il faut éliminer complètement tous résidus de peinture à la colle ou de colle de papier peint. Ces supports doivent toujours être isolés 2 fois avec AQUA JSOLIT Plus. Lors d'un recouvrement ultérieur avec des crépis de finition minéraux ou liés à la dispersion, il est nécessaire d'ajouter une matière de charge pour fonds isolants pour assurer le pont d'adhérence.

(sur 10 kg AQUA JSOLI Plus = 800 g Sable pour fond isolant, art. N° 10855

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la demander).

Recyclage KABE Possibilité de retourner les emballages vides et les anciennes peintures à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Prière de se reporter aux informations détaillées de notre brochure.

Elimination Remise des bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération des déchets spéciaux. Respecter en outre les dispositions de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Dès la sortie d'une nouvelle édition, cette fiche perd sa validité. Nous vous demandons de vous référer à une fiche technique actualisée.