MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen B 210

MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlenen Marmors.

- Dauerelastisch, versprödet nicht
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

ANWENDUNGSGEBIET

MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Aufbringen von MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen muss der Untergrund trocken, frei von Staub, Schmutz usw. sein. Normal saugende Untergründe, wie z.B. MARMORAN Grundputz, werden mit MARMORAN Grund vorbehandelt. Stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips, werden mit MARMORAN Tiefgrund oder MARMORAN Quarzisoliersperre G145 vorbehandelt. Für Beton, Renovationsarbeiten usw. wird MARMORAN Tiefgrund oder Isoliergrund verwendet.

VERARBEITUNG

Das Material ist vor der Verarbeitung durchzurühren. Eine Anpassung der Viskosität kann durch Zugabe von wenig Wasser erreicht werden. MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen wird mit der rostfreien Stahltraufel in 1,5-facher Kornstärke aufgetragen. Für die Strukturierung kann eine Holz-, Plastik- oder Plexiglasreibscheibe eingesetzt werden. MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen kann je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom Moment der Applikation an während 15-20 Minuten strukturiert werden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Trocknung bei Normalbedingungen: nach etwa 2-3 Stunden staubtrocken. Eingetrockneter MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen kann mit Nitroverdünner entfernt werden. Bauteile können nicht mit Nitroverdünner gereinigt werden. Sie sind deshalb gut abzudecken.

MEHR INFORMATIONEN

VERPACKUNGSEINHEITEN

Kessel zu 25 kg. MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen muss frostfrei und vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 6 Monate lagerfähig.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes liegt der Durchschnittsverbrauch bei:

- 1,0 mm 1,7 - 2,2 kg/m2
- 1,5 mm 2,2 - 2,8 kg/m2
- 2,0 mm 2,7 - 3,2 kg/m2
- 3,0 mm 3,7 - 4,4 kg/m2

DATENBLÄTTER

Sicherheitsdatenblatt MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen B 210

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

BESONDERE HINWEISE

Farben: MARMORAN CARRARA Vollabrieb innen ist erhältlich in naturweiss und in den speziell bezeichneten Farbtönen der MARMORAN Farbmusterkollektion. Auf Wunsch auch in Sondertönen (Farbtonvorlage mind. 12 x 12 cm). Materialkenndaten: Giftklassefrei und Lösungsmittelfrei (KEL-CH).