Mastic renforcé fibres de verre (reduit en styrène)

- Mélange extrêmement efficace de mastic polyester et de fibres de verre
- Excellente résistance à la déchirure, aux contraintes mécaniques et aux vibrations après durcissement
- Pour les réparations de surfaces métalliques ou attaquées par la rouille

N° d'art. :
745 410 (250 g)
745 411 (500 g)
745 412 (1000 g)

Propriétés

Utilisation :

- Sert au renforcement des tôles et au traitement des fissures sur le métal et de perforations causées par la rouille ainsi que les réparations sur les bateaux, les caravanes, les planches de surf et les objets en acier, en fer, en béton et des plastiques disponibles sur le marché.
- Nettoyer avec soin la poussière, la graisse et les agents séparateurs se trouvant sur le fond et poncer
- Mélanger la quantité nécessaire de mastic fibres de verre avec 2% de durcisseur dans le couvercle en plastique.

Avantages du produit :

- Masse de mastic durcissant rapidement sur la base de résine polyester élastique avec des petits morceaux de fibres de verre
- Elasticité exceptionnelle et pouvoir collant

Taille des filetages/Unité d'emballage :

- Boîtes avec contenance 250g, 500g et 1000g
- Unité d'emballage 250g: 6 pièces par carton
- Unité d'emballage 500g: 4 pièces par carton
- Unité d'emballage 1000g: 2 pièces par carton

Temps de traitement :

- 4-6 minutes à 20°C

Indication :

- Ne pas remettre le mastic mélangé dans la boîte
- Aptitude au ponçage : après 30 minutes à 20°C
- Conservation en pot : mastic et durcisseur dans l'emballage d'origine à 20°C 1 an
- Veuillez nettoyer les outils auxiliaires utilisés (lame de spatule, pot mélangeur) directement après la fin des travaux (par ex. avec de l'acétone, du diluant nitrique).

© Copyright 2018 by Peter Kwasny GmbH | Mentions légales | Contact | Déclaration de confidentialité
Last update: 19.11.2018