Résine polyester de réparation (reduit en styrène)

- Pour le traitement des matériaux en fibres de verre
- Pour la remise en état de petites et grandes surfaces
- Utilisable sur les voitures, les caravanes, les bateaux, les planches de surf, les gouttières ou les tuyaux

N° d'art. :
745 450 (250 g)
745 452 (1000 g)

Propriétés

Utilisation :

- Elimination des perforations causées par la rouille, les fissures ou les trous sur les carrosseries automobiles, les caravanes, les bateaux, les planches de surf, les gouttières, les tuyaux etc.
- Seulement travailler avec du matériau en fibres de verre (tissu, tissu renforcé ou voile).
- Mélanger la quantité de résine à travailler avec 2% de durcisseur pendant la durée de conservation en pot.
- Appliquer du matériau en fibres de verre imprégné de résine sur la surface à réparer.
- Plusieurs couches superposées peuvent être laminées.
- Le matériau peut être surmasticé et (après ponçage) reverni.

Avantages du produit :

- Adaptation aux moules existants
- Facilité d'utilisation pour la résolution des problèmes
- Durcissement rapide

- Résistant à l’eau et aux solvants
- Résistant aux essences

Taille des filetages/Unité d’emballage :

- Unité d’emballage 250g: 6 pièces par carton
- Unité d’emballage 1000g: 2 pièces par carton

Durée de séchage :

- 20-30 minutes (20°C)
- Durée de conservation en pot env. 5-10 min (20°C)

Indications :

- Toutes les impuretés sont à nettoyer avec du diluant universel pour laque cellulosique avant le durcissement
- Ne pas remettre le matériau mélangé dans la boîte
- Utiliser des gants
- Refermer la boîte avec le couvercle et le tube avec le capuchon en plastique hermétiquement
- Conservation en pot à 20°C au moins 1 an
- Respecter les indications sur le produit

© Copyright 2018 by Peter Kwasny GmbH | Mentions légales | Contact | Déclaration de confidentialité
Last update: 19.11.2018