

AUCH AUF FEUCHTEM HOLZ ANWEBDAR

- ▶ HÄRDET DAS HOLZ UND DIE HAFTFÄHIGKEIT DER BESCHICHTUNG
- ▶ DRINGT BIS IN DIE TIEFE EIN
- ▶ FARBLOS



EINSATZ

Zum Härten und Verstärken von durch Feuchtigkeit angegriffenem Holz und zum Schutz von neuem Holz vor der Endbeschichtung.
Manuelles Auftragen. Für den Innen- und Aussenbereich.

UNTERGRÜNDE

HARD'WOOD lässt sich auf alle aufnahmefähigen, trockenen oder feuchten Holzuntergründe auftragen, die zuvor geschliffen oder abgebeizt wurden.

ENDBESCHICHTUNG

HARD'WOOD kann mit allen speziellen Beschichtungen für Holz, Farben, Lacken und mit Holzbeize überstrichen werden.

Technische und physikalische DATEN

HARD'WOOD: Basiert auf flüssigen acrylischen Binde- und Zusatzmitteln.

- Einstufung (NFT 36-005): Familie I-7b₂
- Verbrauch: 150 ml/m²
- Farbe: Weiss, wird beim Trocknen farblos.
- Auftragen von Farbe: Durchschnittlich nach 24 Stunden.

ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- Hilfsmittel zum Auftragen: Pinsel
- Werkzeugreinigung: mit Wasser
- Haltbarkeit: Das Produkt ist 12 Monate garantiert ab Einkauf; das Rechnungsdatum ist massgebend. In der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und Sonne geschützt aufbewahren.

VERPACKUNG

- Dose 1 L

EMPFEHLUNGEN

und Vorsichtsmassnahmen

- Nicht auf durchnässtem Holz auftragen.
- Nicht bei einer Temperatur von < 5 °C und > 35 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von > 80 % auftragen.
- Nicht bei Regen auftragen.
- **HARD'WOOD** muss im Aussenbereich **überstrichen** werden.
- **HARD'WOOD** ersetzt die Grundierung vor Beschichtungs- oder Malerarbeiten auf Holz.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe **müssen gemäss** DTU vorbereitet werden.
- Die Untergründe müssen hart, fest, sauber, unbeschädigt und trocken sein.

NORMEN

NFT 36-005: Charakterisierung von Farbenprodukten
DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Empfehlungen für die finale An- und Verwendung von **HARD'WOOD** werden mit gutem Glauben und Gewissen durch die Kenntnisse und die Erfahrungen der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen gelten für Anwendungen bei 20°C, und 50 % Luftfeuchtigkeit auf normal saugenden Untergründen.
Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter toupret.ch erhältlich



Informationen zur Emissionsklasse von flüchtigen Stoffen in der Innenraumluft, die ein Vergiftungsrisiko darstellen, wenn sie eingeatmet werden, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (starke Emissionen).