FIBACRYL®

ELASTISCHER FÜLLSTOFF ZUR RISSBEHANDLUNG

ELASTISCH UND FASERVERSTÄRKT

- **ZUM VERBINDEN VON ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN MATERIALIEN**
- **KEIN AUFTRETEN VON SINTERHAUT**
- **GERINGER SCHWUND**

EINSATZ

Pasten förmiger Faserverstärkter elastischer Füllstoff für den manuellen Auftrag, Innen und Aussen.

UNTERGRÜNDE

FIBACRYL® haftet auf allen unbehandelten oder gestrichenen Untergründen:
- Gips, Gipsplatten, Gipskartonplatten,
- Altanstrichen,
- Beton, Porenbeton,
- Zement, Leichtbaustein, Backstein, Naturstein,
- Grundiertem Holz,
- Mörtel.

ENDBESCHICHTUNG

Mit jeder Art von Wandputz, organischen und mineralischen Farben, sowie wasserabweisenden Fassadenbeschichtungsprodukten.

Technische und Physikalische DATEN

FIBACRYL®: Pastöser Spachtel für Innen- und Aussen, auf Basis von ausgewählten Mineralstoffen und Harzen.
- Einstufung (NFT 36-005): Familie IV-4b
- Kodifizierung (EN 16-566): $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$
- Schichtdicke: bis zu 1 mm
- 2. Schicht möglich: sobald der Spachtel trocken ist
- Endbeschichtung: Durchschnittlich 24 bis 48 Std. (nach vollständigem Austrocknen)
- Farbe: Weiss
- Haftfähigkeit Spachtel/Untergrund (EN 16-566): > 0.8 Mpa

ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- **FIBACRYL®** ist mit dem Spachtelmesser oder der Glättkelle aufzutragen.
- Werkzeugreinigung: mit Wasser.
- Haltbarkeit: das Produkt ist 12 Monate garantiert, das Rechnungsdatum ist massgebend.
  In der geschlossenen Originalverpackung vor Frost und Sonne geschützt aufbewahren.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Kartusche: 310 ml.
- Dose: 1 kg.
- Eimer: 5 kg.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Nicht unter einer Temperatur von + 5°C oder über 35°C auftragen, sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von über 80%.
- Nie auf überhitzten Untergründen sowie in praller Sonne auftragen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Gemäss den geltenden Vorschriften muss der Untergrund hart, tragfähig, trocken und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein.

NORMEN

- EN 16-566: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und/oder Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte.
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.
- DTU 42.1 (NFP 84-404): Sanierung von Fassaden mit wasserabweisenden Beschichtungsprodukten auf Polymerenbasis.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft.
- Das Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich auf **www.toupret.ch**

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An-und Verwendung des **FIBACRYL®** werden mit gutem Glauben und Wissen durch die Erfahrung der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden.
Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C, und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen.
Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.



Die Toupret-Spachtel tragen zur inneren Luftqualität bei. Unsere Produkte entsprechen den Richtlinien um die Schadstoff Emissionen zu begrenzen sowie bei Lösungsmittelhaltigen Produkten (VOC). Die Notierung geht von A+ (das Produkt hat wenig oder überhaupt keinen VOC Anteil) bis zu C (das Produkt hat einen hohen VOC Anteil). 95 % der Toupret-Produkte sind A+ oder A etikettiert.

TOUPRET - Rue des Forgerons 18 - CH-1700 FRIBOURG - Tél. +41 (0)26 422 4055
www.toupret.ch

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Aktualisiert November 2015