REPAR'WOOD

ZUM FÜLLEN UND AUSBESSERN VON HOLZ

- AUSGEZEICHNETE HAFTFÄHIGKEIT
- KANN GESCHNITZT, GEHOBELT, GEBOHRT UND BEMALT WERDEN
- LEICHT SCHLEIFBAR
- NACH 3 STUDEN ÜBERSTREICHBAR

EINSATZ

Pulverspachtel zur Ausbesserung fehlerhafter Stellen im Holz und zur Reparatur von beschädigten Ecken. Manuelles Auftragen. Für den Innen- und Aussenbereich.

UNTERGRÜNDE

REPAR'WOOD kann auf allen Arten von Holzunter-gründen aufgetragen werden. Hierzu zählen auch exotisches Holz, Spanplatten und Sperrholz.

ENDBESCHICHTUNG

REPAR'WOOD kann mit allen Farbarten, Lacken und mit Holzbeize überstrichen werden.

Technische und physikalische DATEN

REPAR'WOOD: Pulverförmiger Spachtel auf Basis von mineralischen Füllstoffen und ausgewählten Bindemitteln.

- Einstufung (NFT 36-005): Familie IV-4c
- Kodifizierung (NFT 30-608): $G_3E_5S_2V_0W_0A_0C_0$
- Anrühren: 30 % Wasser (entspricht 0,3 l Wasser für 1 kg Pulver)
- Schichtdicke: unbegrenzt
- Verarbeitungszeit: 30 Minuten
- 2. Schicht: sobald die Beschichtung getrocknet ist
- Endbeschichtung: Durchschnittlich 3 Stunden (nach vollständigem Austrocknen)
- Farbe: Holzbraun
- Haftfähigkeit Beschichtung/Untergrund (NFT 30-608): > 0,8 MPa

ANWENDUNGS- und Lagerungsbedinungen

- Werkzeug zum Auftragen: Spachtelmesser, Spatel oder Glättkelle.
- Werkzeugreinigung: Trockene Spachtelrückstände lösen sich durch reiben ab, kein Wasser notwendig.
- Haltbarkeit: Das Produkt ist 6 Monate garantiert ab Einkauf; das Rechnungsdatum ist massgebend. In der geschlossenen Originalverpackung vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

VERPACKUNG

- Karton: 1 kg.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- Nicht auf Polystyrol oder feuchten Untergründen auftragen.
- Nicht bei einer Temperatur von < 5 °C und > 35 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von > 80 % auftragen.
- **REPAR'WOOD** muss im Aussenbereich **überstrichen** werden.
- Bei unbehandeltem Holz sollte zunächst **HARD'WOOD** aufgetragen werden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Die Untergründe müssen gemäss DTU vorbereitet werden.
- Die Untergründe müssen hart, fest, sauber, unbeschädigt und trocken sein.

NORMEN

- NFT 30-608: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und/oder Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung von Farbenprodukten
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Das Sicherheitsdatenblatt ist unter toupret.ch erhältlich.
- Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die finale An- und Verwendung von REPAR'WOOD werden mit gutem Glauben und Gewissen durch die Kenntnisse und die Erfahrungen der Firma TOUPRET gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden. Die angegebenen Informationen gelten für Anwendungen bei 20°C, und 50 % Luftfeuchtigkeit auf normal saugenden Untergründen.
- Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.



Informationen zur Emissionsklasse von flüchtigen Stoffen in der Innenraumluft, die ein Vergiftungsrisiko darstellen, wenn sie eingeatmet werden, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (starke Emissionen).

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – aktualisiert im März 2017

TOUPRET SUISSE SA • Rue des Forgerons 18• CH- 1700 FRIBOURG • Tél. : +41 (0)26 422 4055 • toupretsuisse@toupret.com • www.toupret.ch