

- **PRET A L'EMPLOI**
- **EXCELLENTE
ADHERENCE**
- **SANS RETRAIT**
- **FINITION SOIGNEE**



USAGE

Enduit en pâte pour reboucher trous et fissures jusqu'à 1 cm.

SUPPORT

supports bruts ou peints, neufs ou rénovés :

- Tous enduits
- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Ciment,
- Béton, béton cellulaire
- Parpaings
- Briques
- Pierres

RECOUVREMENT

par tous types d'enduits, de revêtements muraux et de peintures mates ou satinées..

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit intérieur en pâte à base de charges minérales et de liants :

- Codification (NFT 30-005) : G3S2V0W0A0C0R0
- Ep application : jusqu'à 1 cm par passe
- Temps d'utilisation : sans prise
- Dilution : prêt à l'emploi
- Consommation : 1,2 kg comble un volume de 1L
- Redoublement : 12 à 24 heures
- Recouvrement : 12 à 24 heures (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- Adhérence (EN 15-566) : > 0.5 Mpa

CONDITIONS D'UTILISATION

- M. Mise en œuvre : Couteau à enduire
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

RECOMMANDATION et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Les supports seront préparés conformément aux DTU.
Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres et sains.

DOCUMENTS NORMATIFS


EN 16-566: enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.

HYGIENE ET SECURITE

- Nous vous recommandons d'utiliser un masque lors du ponçage et des gants lors de l'utilisation.
- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur www.toupret.ch

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de CACHET BLEU PÂTE sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



TOUPRET

Rue des Forgerons 18
CH- 1700 Fribourg
Tél. : +41 (0)26 422 4055
toupretsuisse@toupret.com
www.toupret.ch

Seite n° : 1

Aktualisiert : september2017