

**[PRÊT
À L'EMPLOI]**

TX[®]130 CONFORT + ENDUIT DE FINITION

- ▶ **ADHÉRENCE RENFORCÉE
SUR ANCIENS FONDS PEINTS**
- ▶ **EXCELLENTE GLISSE**
- ▶ **FINITION LISSE ET RESSERRÉE**
- ▶ **PONÇAGE FACILE**



USAGE

Enduit de finition en pâte, intérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

TX[®]130 confort + s'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints :

- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Tous types d'enduits,
- Ciment, béton.

RECOUVREMENT

TX[®]130 confort + est recouvrable par tous types de peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

TX[®]130 confort + : enduit intérieur en pâte à base de charges minérales sélectionnées et de résine.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III-2
- Codification (EN 16-566) : G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀
- Épaisseur d'application : jusqu'à 2 mm localement
- Consommation : 450 à 700 g/m²
- Redoublement : dès que l'enduit est sec
- Recouvrement : 8h en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- White Index : 70
- Dureté shore : 80
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 MPa

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire, lisseuse
- Nettoyage des outils : les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du soleil et du gel.

CONDITIONNEMENT

- Seaux de 4 et 12 kg.

TOUPRET BENELUX

Dreef 7A - B-1740 Ternat Bruxelles
Tél. : +32 2 223 39 02
toupretbenelux@toupret.com
www.toupret.be

TOUPRET SUISSE

Rue des Forgerons 18 - CH-1700 Fribourg
Tél. : +41 (0)26 422 4055
toupretsuisse@toupret.com
www.toupret.ch

RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer **TX[®]130 confort +** sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peints.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur quickds.fr, toupret.ch ou toupret.be

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **TX[®]130 confort +** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).