TOUPRELEX

LEICHTSPACHTEL ZUM FÜLLEN IM AUSSENBEREICH

- NACH 3 STD. ÜBERSTREICHBAR
- SCHICHTDICKE UNBEGRENZT
- MIT KUNSTSTOFF VERGÜTET

EINSATZ

Pastenförmiger Leichtspachtel zum füllen im Aussenbereich, für den manuellen Auftrag.

UNTERGRÜNDE

TOUPRELEX haftet auf allen unbehandelten oder gestrichenen Untergründen:
- Gips
- Zement, Beton, Leichtbaustein Backstein, Naturstein
- Altanstrichen

ENDBESCHICHTUNG

Mit allen Arten von Aussenspachteln und dünnschichtigen Anstrichvarianten, inkl. organischen und mineralischen Farben, sowie mit wasserabweisenden Fassadenbeschichtungsprodukten.

Technische und Physikalische DATEN

TOUPRELEX: Pastöser Aussenspachtel auf Basis von Kalzium-Karbonatstoffen und Harzen.
- Einstufung (NFT 36-005): Familie IV Klasse 4b
- Kodifizierung (EN 16-566): $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$
- Schichtdicke: unbegrenzt
- 2. Schicht möglich: sobald der Spachtel trocken ist
- Endbeschichtung: ca. 1 Stunde, nach vollständigem Austrocknen
- Farbe: Grau
- Haftfähigkeit Spachtel/Untergrund (EN 16-566): > 0,8 MPa

ANWENDUNGS- und Lagerungsbedingungen

- **TOUPRELEX** ist mit dem Spachtelmesser oder der Glättkelle aufzutragen.
- Werkzeugreinigung: Mit Wasser.
- Haltbarkeit: das Produkt ist 6 Monate garantiert ab Einkauf, das Rechnungsdatum ist massgebend. In der geschlossenen Originalverpackung, vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

VERPACKUNGSEINHEITEN

- Dose: 1 L
- Eimer: 4 L.

EMPFEHLUNGEN und Vorsichtsmassnahmen

- **TOUPRELEX** nie auf Polystyrol, oder auf geklebten Wandverkleidungen auftragen.
- Nicht unter einer Temperatur von +5°C oder über 35°C auftragen, sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von über 80%.
- Nie auf überhitzten Untergründen sowie bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.
- Nie direkt mit lösemittelhaltigen Epoxynharzen bzw. Polyurethanlacken überstreichen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Gemäss den geltenden Vorschriften muss der Untergrund hart, tragfähig, trocken und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein.

NORMEN

- EN 16-566: Spachtelmasse für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich.
- NFT 36-005: Charakterisierung wie Lack und Farbenprodukte
- DTU 59.1 (NFP 74-201): Anstricharbeiten im Bau.
- DTU 42.1 (NFP 84-404): Sanierung von Fassaden mit wasserabweisenden Beschichtungsprodukten auf Polymerenbasis.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEIS

- Das Produkt ist als nicht gefährlich eingestuft.
- Das Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich auf **www.toupret.ch**

Die Informationen auf dem technischen Merkblatt, insbesondere die Vorschläge für die An- und Verwendung von **TOUPRELEX** werden mit gutem Glauben und Gewissen durch die Erfahrungen der Firma **TOUPRET** gegeben. Das Produkt muss gemäss den geltenden Vorschriften und unseren Empfehlungen verarbeitet werden.
Die angegebenen Informationen sind für Anwendungen, bei 20°C, und 50% Luftfeuchtigkeit, auf normal saugenden Untergründen.
Die angegebenen Zeiten sind zu Ihrer Information und hängen vom Untergrund, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab.

TOUPRET - Rue des Forgerons 18 - CH-1700 FRIBOURG - Tél. +41 (0)26 422 4055
www.toupret.ch

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Aktualisiert November 2015