Technisches Merkblatt

bestaProfi® 2-Komp. Holz Füllspachtel, styrolfrei

Produkteart

Styrolfreier 2-Komp. Holz Füllspachtel für Innen und Aussen, mit einem mineralischen Füllstoffgemisch und einem Härter aus Benzoylperoxid.

Eigenschaften

- sehr gut zu modellieren
- schnelle und einfache Verarbeitung
- ausgezeichnete Haftung
- für Innen und Aussen

Technische Daten

Spez. Gewicht: 1.6 g / cm³
Topfzeit: ca. 6-7 min. (25° C)
Grifffest: ca. 20 min (25° C)
Schleifbar: ca. 30 min (25° C)
Überstreichbar: ca. 45 min (25° C)
Durchhärtung: 1 std (25° C)
Hitzebeständigkeit: 70° C
Schrumpfung: < 1 %
Trockengewicht: ca. 98 %
Wasserbeständigkeit: sehr gut
Lösungsmittelbeständigkeit: gut
Farbe: weiss
Haltbarkeit: mind. 12 Monate

Anwendung

Ausspachteln, Verfüllen, Beschichten, Dichten; Reparieren von Sprüngen, Rissen, Bohrlöchern, Nagellöchern, sowie von beschädigten oder von Holzfäulnis befallenen Fenstern, Türen und Einfassungen.

Untergrundvorbereitung

Die Oberfläche muss frei sein von Staub, Fett, Schmutz, Verkrustungen, Fäulnis, Schimmel, Altanstrich und Wachs. Das Holz muss gesund und widerstandsfähig sein. Im weiteren darf der Untergrund nicht wachshaltig (exotische Hölzer), ölhaltig (Olivenholz, Teakholz und ähnliche) sein. Werden solche Untergründe verwendet, muss mit geeigneten Lösemitteln gut vorgereinigt und anschliessend mit einem Isoliergrund grundiert werden. Untergründe aus Palisanderholz, Eiche, Kastanie etc. müssen in jedem Fall vorgängig mit einem Holzgrund grundiert werden. Bei ähnlicher Anwendung im Aussenbereich darf der Untergrund vorgängig nicht mit Insektenbekämpfungsmitteln bzw. phenolhaltigen Imprägniermittel behandelt werden. Die Holzfeuchte muss im Bereich von 8 - 15% liegen.

Verarbeitung

Vertiefungen >2cm sind in mehreren Schichten aufzutragen, wobei die zweite Schicht erst aufgebracht werden kann, wenn die erste Schicht bereits ausgehärtet und abgekühlt ist. Bei geringer Schichtstärke oder tiefen Temperaturen dauert der Trocknungsprozess länger und mit dem Schleifen bzw. mit dem Überstreichen muss länger gewartet werden. Das Überstreichen mit herkömmlichen, lösemittelhaltigen Produkten auf Basis Acryl-, Alkyd-, Epoxy-, Polyurethan und Nitrolacken stellt keine Risiken dar. Mit wasserhaltigen Lackierungen und neuen, nicht konventionellen Produkten empfehlen sich ausreichende Eigenversuche. Weisse, wasserhaltige Holzanstriche für den Innenbereich erfordern lösemittelhaltige weisse Zwischenprimer.

Gebindegrössen

250g, 500g und 1 kg Füllspachtel + Härter

Sicherheit

Hinweise entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt, zu beziehen unter www.sfsunimarket.biz.

Haftungsausschluss: Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.

SFS unimarket AG, HandelsSupport
CH-9424 Rheineck, T +41 71 886 28 28, F +41 886 28 80
www.sfsunimarket.biz

erstellt 8. Januar 2016