Feuille de données techniques

bestaProfi® Mastic de colmatage pour bois, sans styrène

Nature du produit

Mastic de colmatage pour bois, sans styrène, à 2 composants, pour l'intérieur et l'extérieur, avec matière de charge minérale et durcisseur à teneur en peroxyde benzylique.

Caractéristiques

- très facile à modeler
- mise en œuvre simple et rapide
- excellente adhérence
- pour l'intérieur et l'extérieur

Données techniques

Poids volumique: 1,6 g / cm³
Durée de fluidité: env. 6-7 min (25° C)
Manipulable après: env. 20 min (25° C)
Ponçable après: env. 30 min (25° C)
Vernissable après: env. 45 min (25° C)
Durcissement à cœur: 1 heure (25° C)
Thermorésistance: 70° C
Retrait: < 1 %
Poids à l'état sec: env. 98 %
Résistance à l'eau: très bonne
Résistance aux solvants: bonne
Couleur: blanc
Durabilité: au moins 12 mois

Application

Pour boucher, remplir, enduire, colmater, réparer les fêlures, fissures, trous de perçage, trous de clous, ainsi que pour réparer les portes, fenêtres et cadres endommagés ou atteints de pourriture.

Préparation du subjectile

La surface doit être exempte de poussière, graisse, souillures et encrassements, pourriture, moisi, cire et anciennes couches de peinture. Le bois doit être sain et résistant. Par ailleurs, la surface ne doit pas contenir de cire (bois exotiques) ou d'huile (bois d'olivier, teck et similaires). L'emploi de tels matériaux suppose leur nettoyage préalable à l'aide d'un solvant approprié et l'application d'un apprêt isolant. L'application préalable d'une couche de fond pour bois est aussi impérative sur le palissandre, le chêne, le châtaignier, etc. En cas d'application analogue à l'extérieur, il importe que le bois n'ait pas été préalablement traité à l'insecticide ou imprégné de produits phénoliques. Le taux d'humidité du bois doit se situer entre 8 et 15%.

Mise en œuvre

Les renfoncements supérieurs à 2 cm exigent plusieurs couches, en prenant soin de n'appliquer la couche suivante qu'après durcissement et refroidissement de la précédente. Plus la couche est mince et les températures sont froides, plus le séchage est retardé et plus les temps d'attente jusqu'au ponçage et au vernissage sont longs. L'enduction de produits usuels à teneur en solvants avec des vernis à base de résine alkyde, époxy, polyuréthane et cellulosique ne présente aucun risque. Avec les peintures aqueuses et les nouveaux produits non conventionnels, il est recommandé de tester suffisamment le produit avant l'emploi. Les peintures pour bois blanches et aqueuses applicables à l'intérieur exigent des couches de fond blanches intermédiaires à base de solvants.

Taille de l'emballage

Mastic de colmatage + durcisseur de 250 g, 500 g et 1 kg

Sécurité

Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, disponible sous www.sfsunimarket.biz.

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.

SFS unimarket AG, HandelsSupport
CH-9424 Rheineck, T +41 71 886 28 28, F +41 886 28 80
www.sfsunimarket.biz

créé le 14 janvier 2016