

Technisches Produktdatenblatt

Modell:	PHUKET MIX SILVER RECTIFICADO	Marke:	BALDOCER, S.A.		
Datum:	11/08/2020	Format:	60X60 cm		
Klassifizierung des Produkts (UNE-EN-14411)		Gruppe:	Bla	Anhang:	G

Maßtoleranzen und Oberflächenbeschaffenheit

UNE-EN-ISO-10545-2	Anforderung	Resultat
Größe		600X600
Länge	± 0,6 %	0,05% / -0,05% 599,4 mm
Breite	± 0,6 %	0,05% / -0,05% 599,4 mm
Geradheit der Kanten	± 0,5 %	0,03% / -0,05%
Dicke	± 5,0 %	-2,11% 9,4 mm
Rechtwinkligkeit	± 0,5 %	0,08% / -0,10%
Mittelpunktswölbung	± 0,5 %	0,18%
Kantenwölbung	± 0,5 %	0,13%
Windschiefe	± 0,5 %	0,07% / -0,06%

Physische Eigenschaften

UNE-EN-ISO-10545-3		
Wasseraufnahme	E ≤ 0,5%	0,1%
UNE-EN-ISO-10545-4		
Bruchlast	MIN 1300 N	2486
Biegefestigkeit	MIN 35 N/mm ²	37
UNE-EN-ISO-10545-6		
DETERMINATION TO ABRASION RESISTANCE. DEEP ABRASION	N.A.	N.A.
UNE-EN-ISO-10545-7		
Widerstand gegen Verschleiß	Umdrehungen	PEI
	1500	3
UNE-EN-ISO-10545-9		
Temperaturwechselbeständigkeit		Erfüllt

UNE-EN-ISO-10545-11

Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse		Erfüllt
--	--	---------

UNE-EN-ISO-10545-12

Frostbeständigkeit		Erfüllt
--------------------	--	---------

UNE 67101

Bestimmung der Ritzhärte der Oberfläche		6
---	--	---

Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft

Wert nach UNE 41901-EX (Pendelmethode)	Klasse	1
Wert nach DIN 51130 (Rampenmethode - Gehsicherheit mit Schuhwerk)	R	---
Wert nach DIN 51097 (Rampenmethode - Gehsicherheit barfuß)	Klasse	---
Wert nach ANSI A 326.3 (DCOF-BOT 3000E)		

Chemische Eigenschaften

UNE-EN-ISO-10545-13

Chemische Beständigkeit		Erfüllt
Haushaltschemikalien		GA
Schwimmbadwasserzusätze		GA
Salzsäure (schwache Konzentration)		GLA
Zitronensäure		GLA
Kaliumhydroxid (schwache Konzentration)		GLA
Salzsäure (hohe Konzentration)		GHA
Milchsäure		GHA
Kaliumhydroxid (hohe Konzentration)		GHA

UNE-EN-ISO-10545-14

Beständigkeit gegen Fleckenbildner		Erfüllt
Eisenoxid – Chromoxid		5
Jod in Alkohol		5
Öl		5

Die Ergebnisse in diesem technischen Produktdatenblatt sind mit kalibrierten Messgeräten in unserem eigenen Labor erzielt worden. Es muss aber berücksichtigt werden, dass wir kein offizielles akkreditiertes Labor sind, daher besitzen die Daten lediglich informativen Charakter und beziehen sich auf die untersuchten Stücke.

BALDOCER, S.A.
Ctra. La Pobla-Vall d'Alba Km. 4
Tel. 902 45 90 00 / Fax 964 330 033
12192 VILLAFAMÉS (Castellón)