

Xyladecor Teakholz-Reiniger Produit de prétraitement des bois devenus gris

Version:
Mars 2015 / CH
Page 1 de 2

Description du produit

Domaines d'application	Produit de nettoyage incolore à base d'acide oxalique pour les vieux meubles de jardin grisâtres en bois dur, tels que, par exemple, des tables, des chaises, des bancs, etc. Produit adapté à tous les bois durs, comme, par exemple, l'afzelia, l'afromosia, le bangkirai, le chêne, le framiré, l'ilomba, l'iroko, le jata'i, le kaori, le mélèze, le makoré, le meranti, le pin d'Orégon, le pin radiata, le cèdre rouge, le red narra, le bois de séquoia, le robinier, le sapelli, le sipo, le teck, l'eucalyptus. Pour l'extérieur.
Action	Le remarquable effet de blanchiment de ce produit nettoyant permet de rafraîchir les surfaces en bois devenues grises et de leur redonner leur teinte naturelle. L'effet de dégrisonnement varie selon le type de bois.
Propriétés	Produit nettoyant idéal pour les vieux meubles de jardin grisâtres en bois dur. Mise en œuvre aisée.
Teinte	Incolore
Composition conform. à VdL	Acide oxalique, glycol et eau.
Emballages	750 ml

Données techniques

Livraison	Liquide, prêt à l'emploi
Densité	1,07 g/cm ³ (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement. Ne pas appliquer lors d'un ensoleillement direct.
Consommation	750 ml pour 5 à 6 m ²

Mise en œuvre

Procédure d'application	Au pinceau
Préparation	Recouvrir et protéger l'environnement de travail.
Traitement préalable	Retirer du meuble la poussière et les saletés non adhérentes à l'aide d'une brosse douce.
Utilisation	Mise en œuvre: Appliquer avec un pinceau une couche épaisse de produit sur les vieux meubles de jardin grisâtres en bois dur. Laisser agir pendant 10 minutes. Bien faire pénétrer ensuite le produit le long de la madure du bois à l'aide d'un non-tissé à poncer (par exemple, un Scotch Brite extra fin) ou d'une brosse. Nettoyer régulièrement à l'eau le non-tissé à poncer pendant l'opération. Après le processus de nettoyage, rincer le bois avec beaucoup d'eau. Dans le cas où la décoloration grisâtre n'aurait pas encore totalement disparu, le processus de nettoyage peut être répété. <u>Important:</u> Ne pas utiliser de paille de fer pour éviter toute pénétration d'éclats métalliques dans le bois! Refermer les bidons de manière étanche après usage.
Traitement ultérieur	Après un temps de séchage suffisant (au moins 2 jours avec un climat sec et chaud), traiter 1 à 2 fois avec une huile de soin pour le bois Xyladecor (par exemple, Xyladecor Teak Möbelöl ou Xyladecor Pflege-Gel).
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils avec de l'eau et du savon immédiatement après usage. Les résidus de nettoyage doivent être éliminés conformément aux prescriptions.
Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/nationales. Pour plus d'informations observer la fiche technique et la fiche de sécurité.

Informations particulières

Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Éliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.