



Bostik

smart adhesives

W 271

Bitumenisolieranstrich

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Schwarzer, wasserabweisender Deckaufstrich
- Schutzanstrich für Betonflächen und Mauerwerk im erdberührten Bereich
- Lösemittelfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bostik W 271 ist ein schwarzer wasserabweisender Deckaufstrich auf Latex-Bitumenbasis. Es ist ein Schutzanstrich für Betonflächen und Mauerwerk im erdberührten Bereich als Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit.

Bostik W 271 trocknet zu einer nahtlosen, wasserabweisenden, folienartigen Beschichtung aus. Die Beschichtung versprödet nicht und ist beständig gegen natürlich vorkommende betonaggressive Stoffe.

ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet im Außenbereich für Betonflächen und voll verfugtes Mauerwerk im erdberührten Bereich als Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, weitgehend eben und frei von Rissen, Kiesnestern etc. und Resten von Öl, Fett, Staub oder anderen Trennschichten sein.

Der Untergrund darf leicht feucht sein, ohne sichtbaren Film. Die behandelten Flächen dürfen nicht dauerhaft nass sein, da dann keine Durchtrocknung erfolgen kann.



VERARBEITUNG

Bostik W 271 vor Gebrauch gut durchrühren. Auf saugenden Untergründen ist ein Voranstrich mit **Bostik P 111** aufzubringen. Nach der Trocknung wird **Bostik W 271** mit Rolle, Bürste oder geeignetem Spritzgerät in 2 bis 3 Lagen aufgebracht, wobei jede Lage vor der weiteren Bearbeitung durchgetrocknet sein muss.

In rissgefährdeten Bereichen sollte ein Armierungsgewebe, z.B. **Bostik W 251**, in die 2. Schicht eingearbeitet werden.

Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden. Regen während der Verarbeitung oder der Trocknung kann zu Schäden führen (z.B. abspülen).

Vor dem Verfüllen muss die Beschichtung mit geeigneten Schutz-, Drain- oder Dämmplatten geschützt werden (Punkt- bzw. Linienlasten vermeiden).

LAGERUNG

Bostik W 271 muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verarbeitetes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahrt werden.

Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist **Bostik W 271** mindestens 12 Monate haltbar.

LIEFERFORM

1 Liter, Artikelnummer 500823-67

5 Liter, Artikelnummer 500824-67

10 Liter, Artikelnummer 500740-67

GISCODE

BBP 10

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Lösemittelfreier Deckaufstrich auf Latex-Bitumenbasis
Farbe	Schwarz
Verarbeitungsbedingungen	Ab +5°C bis +35°C (Luft und Bauteil, auch während der Trocknung) verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	Ca. 200 bis 250 ml/m ² je Lage
Werkzeugreinigung	Eventuell auftretende Verunreinigungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen.



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Ausgabe: 01.16

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

