

Rostumwandler Top Nox WS 61

WS 61 dringt in die Oberfläche ein und neutralisiert und stabilisiert die Eisenoxide in eine unlösliche blauschwarze metallorganische Verbindung. Diese dient als Vorbereitung für weitere Anstriche. Enthält kein VOC.

Eigenschaften:

- Dringt direkt in die von losen Rost vorgereinigte Oberflächen ein.
- Neutralisiert und stabilisiert Eisenoxide in eine unlösliche blauschwarze metallorganische Verbindung.
- Stabilisiert Flugrost
- Überspachtel und übersteichbar.
- Enthält kein VOC.

Anwendung:

Alle Flächen müssen trocken und frei von Verunreinigungen wie Fett, Öl und Staub sein. Loser Rost muss entfernt werden. Salzhaltige Oberflächen mit Wasser abwaschen. Ein einmaliger, gleichmäßiger und satter Auftrag mit einem Pinsel oder einer Rolle ist ausreichend. Trockenzeit ca. 3 Stunden. Die Oberfläche wird blau-schwarz. Kann nach 3 Stunden Reaktionszeit mit allen handelsüblichen Systemen überspachtelt- und überstrichen werden. Für einen lang anhaltenden Korrosionsschutz muss die behandelte Oberfläche mit einem geeigneten Lacksystem z.B. Wekem WS 65 geschützt werden. Dieser Schutzanstrich sollte innerhalb von 40 Stunden erfolgen.

Technische Daten:

Farbe: beige – nach der Reaktion mit Eisenoxid: blau-schwarz
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis + 35 °C
Überlackierbar mit diversen Lacken und Farben – jeweils Eigenprüfung erforderlich.

Lagerfähig:

12 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max +35 °C, nur in Originalbehältern aufbewahren. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verpackung:

Rostumwandler ist in folgende Größen lieferbar

Flasche 100 ml, VPE =	12 Stück, Art.-Nr.: 0414000610100
Flasche 250 ml, VPE =	6 Stück, Art.-Nr.: 0414000610250
Flasche 1000 ml, VPE =	12 Stück, Art.-Nr.: 0414000611000
Kanister 5 l, VPE =	6 Stück, Art.-Nr.: 0414000610005



WEKEM®
professionelle
INDUSTRIEPRODUKTE

Alle Angaben und Empfehlungen beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Diese sind jedoch unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche durchzuführen, um festzustellen, ob die von Ihnen gewünschten Produkteigenschaften erreicht werden. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Produkte übernommen werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Der Anwender trägt allein die Verantwortung für falschen oder zweckentfremdeten Einsatz.