Fiche technique
Article n° 2705

Peinture Venti-finition

Peinture base résine alkyde pigmentée, couvrante, solvantée.
Forme application de fond, intermédiaire et de finition

Teinte	Disponibilité			
	Nbre par palette	672	200	96
	UC	**6 x 0,75 l**	**2 x 2,5 l**	**2 x 5 l**
	Emballage / type	Seau métallique	Seau métallique	Seau métallique
	Emballage / code	01	03	05
	Article n°			
Blanc (RAL 9016)	2705	■	■	■
Coloris spécial *	2709	■	■	■

* Quantité minimum 0,75 l

Consommation

Env. 50 - 70 ml/m² par application.

Domaines d'utilisation



- Bois intérieur et extérieur
- Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. portes et fenêtres.
- Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin
- Eléments en bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages
- Primaire, application intermédiaire et finition
- Revêtement de finition sans biocide sur bois imprégné, p. ex. mobilier de jardin
- En association avec le Primaire d'accrochage, sur de nombreux autres supports
- Egalement en application de rénovation
- Non adaptée pour l'application sur les sols (terrasses, platelage, etc.)

Propriétés

- Forte proportion en extrait sec (High-Solid) pour un fort pouvoir couvrant
- Sans composé aromatique
- Pratiquement aucun jaunissement
- Mise en œuvre facile
- Bonne couverture des chants
- Résiste aux intempéries, régule l'humidité

Caractéristiques Produit

Densité	Env. 0,99 - 1,23 g/cm³
Viscosité (20°C):	Env. 600 – 1100 mPa*s
Liant	Combinaison de résine alkyde
Odeur	Typique
Degré de brillance	Brillant satiné

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non des spécifications contractuelles.

Attestations

DIN EN 71-3 - Sécurité des jouets

Produits complémentaires

Primaire protecteur bois* (2046)

Primaire d'accrochage (5420)

Préparation

Exigences concernant le support

Eléments en bois de dimensions stables: Humidité du bois 11 - 15 %
Eléments de constructions en bois de dimensions non stables ou de stabilité dimensionnelle limitée: Humidité du bois ≤ 18%.

Le support doit être propre, sec et sans poussière.

Traitements préliminaires

Eliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.

Dépolir soigneusement une peinture ancienne intacte.

Poncer le bois grisaillé / dégradé par les intempéries jusqu'à trouver le support porteur. Observer la fiche "BFS" n°18 "revêtement sur bois et dérivés du bois à l'extérieur".

Traiter le bois à l'extérieur, qui doit être protégé du bleuissement et du pourrissement avec le Primaire protecteur bois* (inutile pour le bois à l'intérieur).

Mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre

Température (produit, air ambiant, support): minimum +5°C à +25°C maximum.

Bien brasser le produit.

Application au pinceau ou au rouleau

Après séchage, procéder à l'application suivante

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

Informations de mise en œuvre

Pendant la mise en œuvre / le séchage, protéger la surface de la pluie, du vent, du soleil et de la rosée.

Les peintures base résine alkyde de couleur claire - tout particulièrement blanche - solvantées ou aqueuses montrent sur les surfaces non exposées à la lumière du jour, p.ex. l'intérieur des fenêtres et portes extérieures, également dans les feuillures, un jaunissement plus ou moins prononcé.

Les teintes brillantes, vives, p.ex. jaune, orange, rouge, etc. peuvent présenter un pouvoir couvrant plus faible en raison de la nature de leurs pigments. Il est donc recommandé, avec ces coloris, d'appliquer d'abord une teinte similaire plus couvrante, ou de procéder à une application supplémentaire de la teinte souhaitée.

Pour la mise en œuvre en atelier ou en locaux fermés, veiller à une bonne circulation d'air et à un apport d'air frais.

■ **Séchage**

Hors poussière: Env. 4 heures
Sec au toucher: Env. 6-8 heures
Recouvrable: Env. 24 heures

Valeurs pour une température de 20°C / une humidité relative de l'air de 65 %.

Une température basse, une humidité de l'air élevée ou une épaisseur de couche supérieure à l'épaisseur maximale prescrite peut retarder nettement le séchage à cœur.

■ **Dilution**

Prête à l'emploi

Information

La surface prend sa brillance définitive 2 à 3 semaines après application.
En fonction de la teinte, la brillance peut présenter de légères nuances.

Outillage / Nettoyage

Pinceau ou rouleau.

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Diluant V 101 ou le Diluant & Nettoyant pinceaux.
Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

Stockage / Tenue en stock



Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

Sécurité / réglementations

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

GISCODE

BSL10

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Les emballages parfaitement vides peuvent être donnés au recyclage.
Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans les égouts.

Réglementation sur les produits biocides

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.
Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!

Composition selon VdL-RL 01
(directive de la Fédération all. des Laques industrielles)

Groupe de produits: peinture base résine alkyde, sans composé aromatique

Composants: résine alkyde, résine polyacrylate, dioxyde de titane, pigments d'oxyde de fer, pigments organiques, kaolin, acide silicique, talc, composés aliphatiques, agents anti-sédimentation / mouillant, agents de séchage (siccatifs), agent épaississant / matant / anti-peau.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/EG)

Valeur limite (réglementation européenne) pour le produit (cat. A/e): max. 130 g/l (2010)
Teneur du produit en COV: < 130 g/l.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.
Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre. En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter. Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.