swissporBIKUTEC V60

Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche

Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben

In der Schweiz hergestellte Qualitätsprodukte

Anwendungsgebiet

- Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf zementgebundenem Untergrund

Technische Werte

Produkt	swissporBIKUTEC V60		
Eigenschaften	Einheiten	Norm SN EN bzw. SIA	
Bezeichnung		281	OV2.0 ts,ts
Trägereinlage			Glasvlies
Belagsmasse			Oxidationsbitumen
Oberfläche oben Oberfläche unten			Talk-Sand-Gemisch Talk-Sand-Gemisch
Sichtbare Mängel		1850-1	keine
Länge [1] | Breite [2]	m	1848-1	10 | 1,0
Geradheit	mm/10	1848-1	≤ 20
Flächenbezogene Masse	kg/m^2	1849-1	2,4
Dicke [3]	mm	1849-1	2,0
Brandkennziffer	BKZ	VKF	4.1
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft [4]	N/50 mm	12311-1	200
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraftdehnung [4]	%	12311-1	2
Kaltbiegeverhalten [5]	°C	1109	≤ 5
Wärmestandfestigkeit	°C	1110	≥ 60
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s=μ·d [6]	Richtwert in m		100

1. Toleranz ± 0,5%
2. Toleranz ± 1%
3. Toleranz ± 5%
4. Toleranz ± 15%
5. Anwendung über 1000 m ü.M. ≤ -20° oder objektspezifisch noch niedriger
6. kein Bestandteil der Qualitätskontrolle, die Rechenwerte entsprechen Angaben aus der Literatur

Hinweis: Vorliegende Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen bleiben vorbehalten.

swisspor

swisspor AG
Bahnhofstrasse 50
CH-6312 Steinhausen
www.swisspor.ch

Verkauf
Tel. +41 56 678 98 98
Fax +41 56 678 98 99

Technischer Support
Tel. +41 56 678 98 00
Fax +41 56 678 98 01

© swisspor AG | Donnerstag, 24. Juli 2014