Fiche technique

7101 LASURE COMPACTE

lasure pour bois haut de gamme en couche mince

Description du produit

Domaine d'utilisation	Lasure premium à base de solvant, satinée, en couche mince, pour les éléments non dimensionnels et à dimensions limitées dans la zone extérieure, par exemple les façades en bois, les soffites, les lambris en bois, les balcons, les clôtures, etc.
Propriétés	haut pouvoir de diff usion, régulation de l'humidité une résistance maximale aux intempéries grâce à des huiles de résine alkyde spéciales et à des bloqueurs UV
Teintes	incolore (pour l'éclaircissement), gris clairs, gris foncés, chêne, pin, mélèze, noyer, teck

Mise en oeuvre

Procédure d'application	Peindre, ne pas pulvériser !
Structure de la couche	Préparez correctement le support. Voir le chapitre « Les supports et leur pré-traitement ». **Imprégnation** Si nécessaire, imprégner 1x avec MODULAN 7100 lasure rapide 3en1 pour protéger contre le bleuissement, l'infestation fongique et par les insectes (s'applique aux bois de classe de durabilité selon EN 350, 3 - 5). Durée de séchage intermédiaire 12 heures. Utilisez les produits de protection du bois avec précaution. Respectez toujours l'étiquette et les fiches techniques respectives des produits avant de les utiliser. **Couche d'apprêt** 1 x MODULAN 7101 lasure compacte de couleur. Durée de séchage intermédiaire 12 heures. **Couche finale** 1 x MODULAN 7101 lasure compacte de couleur
Verarbeitungshinweise	Laissez un temps de séchage suffisant entre les couches. Remuez bien avant de l'utiliser.

Fiche technique

Informations générales	Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être respectées. En raison du grand nombre de supports possibles et d'autres facteurs d'influence, il est recommandé dans certains cas de créer une surface de test avant de commencer l'application. Nous recommandons d'enduire toutes les faces des nouveaux éléments en bois. Peignez les parties horizontales en bois en couche fine pour éviter l'écaillage dû à une couche trop épaisse. Pour des raisons systémiques, les lasures ne résistent que de manière limitée au piétinement et nécessitent donc un entretien plus fréquent. L'écoulement de la résine ne peut être évité par des moyens techniques. La lixiviation des composants du bois solubles dans l'eau, notamment en cas de pluie battante, peut être réduite au minimum en appliquant un revêtement sur toutes les faces et en peignant en plus les surfaces de la partie terminale du bois. Sur le bois de mélèze et les bois riches en contenu, les résidus de plâtre (forte alcalinité) ou la poussière de fer (formation de rouille) peuvent entraîner une décoloration noire. Lors de la réparation de la surface, il faut utiliser un matériau portant le même numéro de lot et le même outil. Attention! Lors de l'utilisation des lasures incolores, il faut s'attendre à des intervalles de rénovation plus courts en raison de la moins bonne protection contre les intempéries.
Température d'utilisation	Au moins +5°C pour la température de l'air et de l'objet pendant l'application et le séchage.
Séchage	Peut être repeint après 12 heures à + 20°C et 65% d'humidité relative maximum. Ces délais sont plus longs à des températures plus basses et à une humidité plus élevée. Sur les bois riches en contenu (par exemple, le chêne, l'iroko), le séchage peut être retardé.
Consommation	Environ 125 ml / m² sur des supports lisses et légèrement absorbants. Sur les supports rugueux, il faut en faire plus. Déterminez les valeurs de consommation exactes par un revêtement d'essai.
Diluant	Le produit est prêt à être épandu.
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation, essuyez soigneusement la brosse. Nettoyez ensuite avec du substitut de térébenthine.
Stockage	Minimum 5 ans dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C). Nous recommandons de transvaser le contenu de récipients entamés dans des récipients plus petits afi n d'éviter une gélifi cation/formation de peau.

Pré-traitement des supports

Remarques sur le pré-traitement des supports dans le tableau « Pré-traitement des supports » ci-dessous.

Le support doit être sec (humidité du bois max. 15 %), propre, porteur, exempt de substances séparatrices telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et exempt de poussière de bois, ainsi que testé pour l'aptitude au revêtement. La condition préalable à une longue durée de vie du revêtement est le respect des principes de la protection constructive du bois.

Fiche technique

Support	Pré-traitement / condition	Sous-couche
Bois de résineux et de feuillus ainsi que des matériaux en couche de bois adaptés à une utilisation extérieure, par exemple des panneaux en bois massif, du bois lamellé-collé (BSH), du bois de construction massif (KVH), etc.	Pour une durabilité optimale, nous recommandons de poncer les surfaces en bois lisse avec un grain de 80 dans le sens du grain, de bien nettoyer et d'éliminer les composants du bois qui s'échappent, par exemple les résines et les galles de résine. Les bords tranchants doivent être arrondis. Nettoyez les bois riches en résine et les bois exotiques contenant des ingrédients retardant le séchage avec un diluant nitro.	Si nécessaire, imprégner 1x avec un produit de protection du bois approprié pour protéger contre le bleuissement, l'infestation fongique et par les insectes (s'applique aux bois de classe de durabilité selon EN 350, 3 - 5).
Anciens revêtements porteurs	Enlever la poussière et la salissure des surfaces intactes et appliquer 1 à 2 couches de MODULAN 7101 lasure compacte.	
Anciens revêtements non-porteurs	Enlever mécaniquement les couches non adhérentes et détachées, poncer les anciennes couches de peinture bien adhérentes (grain 60) et poncer à nouveau (grain 120).	Appliquer une première couche de peinture avec MODULAN 7100 sous-couche de rénovation (cf. fi che technique)

Notes

Composants	Résine alkyde, aliphates, dioxyde de titane, suie noir de carbone, pigments d'oxyde de fer silice, cires, matières de remplissage minérales, agents antimousse, agents de protection contre la lumière, agent mouillant, matières sèches, épaississant, agents antipeau.
Densité	Ca. 0,95 g/cm³
Type de liant	Alkydharz
GISCODE	BSL10
VOC-Consignes de sécurité	La teneur en COV de ce produit est de 400 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 400 g/l max. (catégorie A/e à partir de 2010).
Consignes de sécurité	EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
Mise au rebut	P501 Seuls des récipients ne contenant plus aucun reste peuvent être destinés au recyclage. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Éliminer les restes de matières liquides dans les centres de collecte pour peintures et vernis.

Cette fiche technique a été élaborée sur la base de l'état actuel de la technique et de l'expérience en matière d'application. En ce qui concerne la variété des supports et des conditions d'objet possibles, ils ne dispensent pas l'utilisateur de sa propre responsabilité de vérifier l'adéquation et l'applicabilité. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après consultation. Cela s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits. Aucune obligation légale ne peut être déduite des informations ci-dessus. Lorsqu'une nouvelle édition est publiée, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Technische Information Stand 07/2021