Fiche technique

7102 LASURE POUR PORTES ET FENÊTRES

lasure de rénovation à couche moyenne

Description du produit

Domaine d'utilisation	Lasure pour bois à base de solvants, satinée, à couche moyenne, pour les éléments de construction de dimensions stables, par exemple les fenêtres, les portes, les volets et les portails. Particulièrement adapté aux couches de rénovation en combinaison avec MODULAN 7000 sous-couche de rénovation.
Propriétés	sans biocides protection longue durée extrêmement résistante aux intempéries avec bloqueurs
Teintes	Blanc, pin, noyer

Mise en oeuvre

Procédure d'application	Peindre, ne pas pulvériser !
Structure de la couche	Préparez correctement le support. Voir le chapitre « Les supports et leur pré-traitement ». **Imprégnation** Première application : Pour protéger contre le bleuissement, l'invasion de champignons et d'insectes, appliquer une couche de MODULAN 7100 lasure rapide 3en1, temps de séchage intermédiaire environ 12 heures. **Couche d'apprêt et couche finale** 2 x MODULAN 7102 lasure de couleur pour fenêtres et portes (cf. fiche technique). Durée de séchage intermédiaire env. 6 heures.
Informations sur le traitement	Laissez un temps de séchage suffisant entre les couches. Remuez bien avant de l'utiliser.

Fiche technique

Informations générales	Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être respectées. En raison du grand nombre de supports possibles et d'autres facteurs d'influence, il est recommandé dans certains cas de créer une surface de test avant de commencer l'application. La durabilité dépend de nombreux facteurs: il s'agit notamment du type de résistance aux intempéries, de la protection structurelle, des contraintes mécaniques et du choix de la couleur utilisée. Des travaux d'entretien en temps opportun sont nécessaires pour assurer une longue durée de vie, et un entretien annuel est recommandé. Lors de la réparation de la surface, il faut utiliser un matériau portant le même numéro de lot et le même outil.
Température d'utilisation	Au moins +5°C pour la température de l'air et de l'objet pendant l'application et le séchage.
Séchage	Peut être repeint après 6 heures à + 20°C et 65% d'humidité relative maximum. Ces délais sont plus longs à des températures plus basses et à une humidité plus élevée. Sur les bois riches en contenu (par exemple, le chêne, l'iroko), le séchage peut être retardé.
Consommation	Environ 125 ml / m² sur des supports lisses et légèrement absorbants. Sur les supports rugueux, il faut en faire plus. Déterminez les valeurs de consommation exactes par un revêtement d'essai.
Diluant	Le produit est prêt à être épandu.
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation, essuyez soigneusement la brosse. Nettoyez ensuite avec du substitut de térébenthine.
Stockage	Minimum 5 ans dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C). Nous recommandons de transvaser le contenu de récipients entamés dans des récipients plus petits afi n d'éviter une gélifi cation/formation de peau.

Pré-traitement des supports

Remarques sur le pré-traitement des supports dans le tableau « Pré-traitement des supports » ci-dessous.

Le support doit être sec (humidité du bois max. 15 %), propre, porteur, exempt de substances séparatrices telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et exempt de poussière de bois, ainsi que testé pour l'aptitude au revêtement. La condition préalable à une longue durée de vie du revêtement est le respect des principes de la protection constructive du bois.

Fiche technique

Support	Pré-traitement / condition	Sous-couche
Bois conforme aux directives de construction de fenêtres	Pour une durabilité optimale, nous recommandons de poncer les surfaces en bois lisse avec un grain de 80 dans le sens du grain, de bien nettoyer et d'éliminer les composants du bois qui s'échappent, par exemple les résines et les galles de résine. Les bords tranchants doivent être arrondis. Nettoyez les bois riches en résine et les bois exotiques contenant des ingrédients retardant le séchage avec un diluant nitro.	Première application : Pour protéger contre le bleuissement, l'invasion de champignons et d'insectes, appliquer une couche de MODULAN 7100 lasure rapide 3en1, temps de séchage intermédiaire environ 12 heures.
Anciens revêtements porteurs	Enlever la poussière et la salissure des surfaces intactes et appliquer 1 à 2 couches de MODULAN 7102 lasure de couleur pour portes et fenêtres. Durée de séchage intermédiaire env. 6 heures.	
Anciens revêtements non-porteurs	Enlever mécaniquement les couches non adhérentes et détachées, poncer les anciennes couches de peinture bien adhérentes (grain 60) et poncer à nouveau (grain 120).	Prétraitement des bois de conifères : 1 x MODULAN 7000 sous-couche de rénovation (cf. fiche technique), bois de feuillus : faire correspondre au bois existant la teinte du MODULAN 7100 lasure rapide 3en1 (cf. fiche technique). Durée de séchage intermédiaire env. 12 heures. Couche de finition : 2 couches de MODULAN 7102 lasure de couleur pour portes et fenêtres. Durée de séchage intermédiaire env. 6 heures.

Notes

Composants	Résine alkyde, aliphates, glycol, dioxyde de titane, suie noir de carbone, pigments d'oxyde de fer, silice, cires, agents an-timousse, agents de protection contre la lumière, agent mouillant, matières sèches, épaississant, agents antipeau.
Densité	Ca. 0,92 g/cm³
Type de liant	Résine alkyde
GISCODE	BSL20
VOC-Consignes de sécurité	La teneur en COV de ce produit est de 400 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 400 g/l max. (catégorie A/e à partir de 2010).

Fiche technique

Consignes de sécurité

H226 Liquide et vapeurs infl ammables. EUH066 L‘exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. P101 En cas de consultation d‘un médecin, garder à disposition le récipient ou l‘étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P210 Tenir à l‘écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des fl ammes nues et de toute autre source d‘infl ammation. Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/ d‘éclairage antidéfl agrant. P242 Utiliser des outils ne produisant pas d‘étincelles. P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l‘eau ou se doucher. P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Mise au rebut

P501 Seuls des récipients ne contenant plus aucun reste peuvent être destinés au recyclage. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Éliminer les restes de matières liquides dans les centres de collecte pour peintures et vernis.

UFI : KH00-E04S-Y00M-TN6E

Cette fiche technique a été élaborée sur la base de l'état actuel de la technique et de l'expérience en matière d'application. En ce qui concerne la variété des supports et des conditions d'objet possibles, ils ne dispensent pas l'utilisateur de sa propre responsabilité de vérifier l'adéquation et l'applicabilité. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après consultation. Cela s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits. Aucune obligation légale ne peut être déduite des informations ci-dessus. Lorsqu'une nouvelle édition est publiée, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Technische Information Stand 07/2021