

7000 SOUS-COUCHE DE RÉNOVATION

Apprêt de restauration semi-couvrant



Produktbeschreibung

| | |
|------------------------------|---|
| Domaine d'utilisation | Sous-couche pour bois à base de solvant, mat, semi-couvrant, pour la rénovation des bois absorbants fortement altérés par les intempéries en extérieur. |
| Propriétés | égalisation, imprégnation et éclaircissement du support en bois pour prolonger la protection à long terme |
| Teintes | Beige |

Mise en oeuvre

| | |
|----------------------------------|---|
| Procédure d'application | Peindre, ne pas pulvériser ! |
| Structure de la couche | Préparez correctement le support. Voir le chapitre « Les supports et leur pré-traitement ». |
| Sous-couche | Brosser le bois dégradé par les intempéries et grisaillé, les vieux résidus de peinture, la poussière et la salissure avec une brosse métallique en laiton. Poncer les supports non absorbants, les fenêtres et les portes avec du papier abrasif de grain 60 - 120. Appliquer une première couche de peinture avec MODULAN 7000 sous-couche de rénovation jusqu'à saturation, appliquer 2 couches sur les parties en bois fortement absorbantes(« mouillé sur mouillé »). Temps de séchage : env. 12 heures. |
| Couche finale | 2 x p. ex. MODULAN 7101 lasure compacte, MODULAN 7102 lasure pour portes et fenêtres, MODULAN 7200 peinture pour bois Venti (cf. fiche technique) |
| Température d'utilisation | Laissez un temps de séchage suffisant entre les couches. Remuez bien avant de l'utiliser. |

Fiche technique



| | |
|----------------------------------|--|
| Informations générales | Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être respectées. En raison du grand nombre de supports possibles et d'autres facteurs d'influence, il est recommandé dans certains cas de créer une surface de test avant de commencer l'application. Lors de la réparation de la surface, il faut utiliser un matériau portant le même numéro de lot et le même outil. |
| Température d'utilisation | Au moins +5°C pour la température de l'air et de l'objet pendant l'application et le séchage. |
| Séchage | Peut être repeint après 12 heures à + 20°C et 65% d'humidité relative maximum. Ces délais sont plus longs à des températures plus basses et à une humidité plus élevée. Sur les bois riches en contenu (par exemple, le chêne, l'iroko), le séchage peut être retardé. |
| Consommation | Environ 125 ml / m² sur des supports lisses et légèrement absorbants. Sur les supports rugueux, il faut en faire plus. Déterminez les valeurs de consommation exactes par un revêtement d'essai. |
| Diluant | Le produit est prêt à être épandu. |
| Nettoyage des outils | Immédiatement après utilisation, essuyez soigneusement la brosse. Nettoyez ensuite avec du substitut de térébenthine. |
| Stockage | Minimum 5 ans dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C). Nous recommandons de transvaser le contenu de récipients entamés dans des récipients plus petits afin d'éviter une gélification/formation de peau. |

Pré-traitement des supports

Remarques sur le pré-traitement des supports dans le tableau « Pré-traitement des supports » ci-dessous.

Le support doit être sec (humidité du bois max. 15 %), propre, porteur, exempt de substances séparatrices telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et exempt de poussière de bois, ainsi que testé pour l'aptitude au revêtement. La condition préalable à une longue durée de vie du revêtement est le respect des principes de la protection constructive du bois.

Fiche technique



| Support | Pré-traitement / condition | Sous-couche |
|---|---|-------------|
| Nadelholz sowie für den Außenbereich geeignete Holzlagernwerkstoffe, wie z.B. Massivholzplatten, Brettschicht-holz (BSH), Konstruktionsvollholz (KVH), etc. | Brosser le bois dégradé par les intempéries et grisaillé, les vieux résidus de peinture, la poussière et la salissure avec une brosse métallique en laiton. Poncer les supports non absorbants, les fenêtres et les portes avec du papier abrasif de grain 60 - 120. Appliquer une première couche de peinture avec MODULAN 7000 sous-couche de rénovation jusqu'à saturation, appliquer 2 couches sur les parties en bois fortement absorbantes(« mouillé sur mouillé »). Temps de séchage : env. 12 heures. | |

Notes

| | |
|----------------------------------|---|
| Composants | Résine alkyde, aliphates, glycol, dioxyde de titane, pigments d'oxyde de fer, silice, agent mouillant, matières sèches, épaississant, agents anti-peau. Le revêtement est protégé contre les taches bleues et les moisissures par un agent biocide. Contient 0,3% d'IPBC (butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle). |
| Densité | Ca. 1,10 g/cm ³ |
| Type de liant | Résine alkyde |
| GISCODE | BSL40 |
| VOC-Consignes de sécurité | a teneur en COV de ce produit est de 750 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 750 g/l max. (catégorie A/h à partir de 2010). |
| Consignes de sécurité |  <p>ACHTUNG ATTENTION</p> <p>H226 Liquide et vapeurs inflammables. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH208 Contient les acides gras, de l'huile de tall, des esters avec du polyéthylène glycol mono (maléate d'hydrogène), des composés avec des amides de diéthylénetriamine et des acides gras d'huile de tall, butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, de l'essence de térébenthine. Peut produire une réaction allergique. EUH211 Attention!</p> |

Fiche technique



Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P240 Mise à la terre et liaison équivalente du récipient et du matériel de réception. P241 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/ d'éclairage antidéflagrant. P242 Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Mise au rebut

P501 Seuls des récipients ne contenant plus aucun reste peuvent être destinés au recyclage. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Éliminer les restes de matières liquides dans les centres de collecte pour peintures et vernis.

UFI : CQ00-E0HKK00M-4ACJ

Cette fiche technique a été élaborée sur la base de l'état actuel de la technique et de l'expérience en matière d'application. En ce qui concerne la variété des supports et des conditions d'objet possibles, ils ne dispensent pas l'utilisateur de sa propre responsabilité de vérifier l'adéquation et l'applicabilité. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après consultation. Cela s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits. Aucune obligation légale ne peut être déduite des informations ci-dessus. Lorsqu'une nouvelle édition est publiée, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.