

# Technische Information

## Alpina Farbrezepte Sturm

Kreativ-Farbe für ein metallisch-schimmerndes Wand-Design.

### Werkstoff

#### Verwendungszweck:

Alpina Farbrezepte Metall Accent Sturm für faszinierende Oberflächen mit feinstem Quarzsand und schimmerndem Glanzeffekt in Silber und Anthrazit.

#### Besonderheit:

Alpina Farbrezepte Metall Accent Sturm ist geeignet auf glatten und auch auf strukturierten Oberflächen. Vielseitig einsetzbar und schnelle Verarbeitung in nur einem Arbeitsschritt.

#### Eigenschaften:

Wasserverdünnbar, geruchsarm. Reinigungsfähig mit Wasser und neutralen Haushaltsreinigern

#### Produktdeklaration nach VdL-RL01:

Inhaltsstoffe: Polyacrylatharz, Perlglanzpigmente (Aluminium), Buntpigmente, Quarzsand, Wasser, Filmbindehilfsmittel, Additive, Konservierungsmittel.

Enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon.

Beratung für Isothiazolinonallergiker sowie technisches Merkblatt und weitere Informationen:

Alpina-Hotline.Tel.-Nr. 01805/123 888 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

#### Bindemittel:

Kunststoffdispersion nach DIN 55 945

#### Glanzgrad:

Changiert matt bis glänzend.

#### Farbtöne:

Silber und Anthrazit.

#### Sicherheitsratschläge:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

#### EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

#### Produkt-Code Farben und Lacke:

M-DF02

#### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei. Angebrochene Gebinde fest verschlossen aufbewahren.

#### Entsorgung:

Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.



Packungsgrößen: Komplett-Set

### **Anstrichaufbau:**

Alpina Farbrezepte Metall Accent Sturm in einem Arbeitsgang mit der Alpina Bürste individuell auftragen. Auf kontrastreichen sowie rohen Untergründen empfiehlt sich ein Voranstrich mit Alpinaweiß. Stark saugende Untergründe sollten mit Alpina Tiefgrund LF vorbehandelt werden.

### **Auftragsverfahren:**

Farbrezepte Sturm mit der Alpina Bürste auf die Fläche auftragen. Je nach Geschmack die Verarbeitungsrichtung wählen und über die gesamte Fläche beibehalten, diagonal, senkrecht oder waagrecht. Die Fläche von einer Ecke zur anderen, Stück für Stück, fertig stellen.

### **Verbrauch:**

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund.

### **Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:**

+ 5 C für Untergrund und Umluft.

### **Trockenzeit:**

Bei + 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächen-trocken. Nach 12 Stunden trocken. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.

Auf kontrastreichen sowie rohen Untergründen empfiehlt sich ein Voranstrich mit Alpinaweiß. Stark saugende Untergründe sollten mit Alpina Tiefgrund LF vorbehandelt werden. Farbe vor Gebrauch gut aufrühren.

### **Gipskartonplatten:**

Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

### **Beton:**

Evtl. vorhandene Trennmittel-rückstände mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger sowie mehrende, sandende Substanzen durch Abbürsten entfernen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

### **Tragfähige, glatte Altanstriche oder Kunstharzputz-Beschichtungen:**

Gut erhaltene Altanstriche (waschbeständig) können direkt bearbeitet werden. Glänzende Altanstriche anrauen.

### **Leimfarbenanstriche:**

Sorgfältig grundrein abwaschen, ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF mit der Bürste auftragen.

### **Neugestrichene, festhaftende, glatte Tapeten oder Vliestapeten:**

Können direkt bearbeitet werden. Ungestrichene Papierwerkstoffe sollten erst 1–2 Anstriche mit Alpinaweiß erhalten. Bei Vliestapeten ist der Hinweis des Vliestapetenherstellers zu beachten.

### **Nichtfesthaftende Tapeten:**

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos abwaschen. Ein Grundanstrich mit Alpina Tiefgrund LF.

### **Schimmelbefallene Flächen:**

Schimmelbelag durch Abwaschen/Abbürsten entfernen. Flächen mit Schimmelreiniger durchwaschen und gut trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Ursachen des Schimmelbefalls zu ergründen und möglichst abzustellen. Anstrich mit Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe vornehmen.

### **Flächen mit Nikotinflecken:**

Stärkere Verschmutzungen auf glatten Flächen abwaschen. Auf rauen Untergründen trocken abbürsten. Grundanstrich mit Alpina Nikotinsperre vornehmen.

### **Kleine Fehlstellen:**

Nach entsprechender Vorarbeit mit geeignetem Mörtel oder Spachtel-massen mit Alpina Tiefgrund LF grundieren.

### **Technische Information Nr. 13355 · Stand: Mai 2012**

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

### **Alpina Farben GmbH**

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220  
Alpina-Hotline Tel.-Nr. 0180 5/123 888  
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)  
[www.alpina-farben.de](http://www.alpina-farben.de)