



## Buntlack für HOLZ-EISEN-PVC-ALU innen/außen Direktanstrich auf neuem oder altem Untergrund • Einfaches Auftragen und perfekter Halt

**Aspekt : Seidenmatt - Farben:** 26 – **Trockenzeit** Griffzeit: 8 Std - Zwischen Schichten : 24 Std

**Verpackung :** 0,125L – 0,5L **Ergiebigkeit:** + ou – 12 m<sup>2</sup> /L **Reinigung der Utensilien:** White spirit

### Werkzeuge

Pinself (speziell für Lösungsmittel) - Mittelflorige Rolle (Holz) - Lackierrolle (Eisen- PVC- Alu) - Spritzpistole (3 Arbeitsgänge).

### Verwendungszwecke

Fenster, Fensterläden, Tore, Gitter, Möbel und andere Gegenstände aus HOLZ, METALL, PVC, ALUMINIUM, VERZINKTES BLECH, ZINK. Nicht auf Kunststoffgegenstände wie Gartenmöbel, Blumentöpfe, Böden, Mauerwerk, geölte oder gewachste Holzflächen auftragen.

### Vorbereitung der Fläche

Die VORBEREITUNG der FLÄCHE ist ZWINGEND ERFORDERLICH. Alle zu streichenden Oberflächen müssen sauber, trocken, fett- und splitterfrei sein.

UNBEHANDELTES ODER NEUES MATERIAL: • HOLZ: leicht anschleifen und Staub entfernen. Bei Tropenhölzern mit Aceton entfetten. • EISEN: bei neuem Metall mit Aceton entfetten. Bei Metall mit Roststellen, Drahtbürste zum Entrosten verwenden und anschließend Staub entfernen. • PVC-ALUMINIUM-ZINK-VERZINKTES BLECH -KUPFER: Mit Schleifpapier (Korn 150) leicht anschleifen sowie unbedingt gründlich mit einem Reiniger auf Natronlaugenbasis (alkalisch) reinigen und abspülen. Bei Nichteisenmetallen: mit Aceton behandeln.

BEREITS LASIERTE, GESTRICHENE ODER LACKIERTE UNTERGRÜNDE IN GUTEM ZUSTAND: • HOLZ-EISEN: Mit feinkörnigem Schleifpapier (Korn 120) leicht anschleifen und den Staub entfernen. • PVC-ALUMINIUM-ZINK-VERZINKTES BLECH -KUPFER: Mit Schleifpapier (Korn 150) leicht anschleifen sowie unbedingt gründlich mit einem Reiniger auf Natronlaugenbasis (alkalisch) reinigen und abspülen.

BEREITS LASIERTE, GESTRICHENE ODER LACKIERTE UNTERGRÜNDE IN SCHLECHTEM ZUSTAND: • HOLZ: sich lösende Partien abkratzen, anschleifen und Staub entfernen. • EISEN: Roststellen und Lackreste mit Drahtbürste entfernen und mit Aceton entfetten. • PVC-ALUMINIUM-ZINK-VERZINKTES BLECH -KUPFER: Mit Schleifpapier (Korn 150) leicht anschleifen sowie unbedingt gründlich mit einem Reiniger auf Natronlaugenbasis (alkalisch) reinigen und abspülen.

### Anwendung

Vor und während des Gebrauchs die Farbe mit einem Stab gut durchrühren. Die Farbe ist gebrauchsfertig.

- 1 - Beginnen Sie mit dem Anstreichen der Ecken, Winkel und Rillen Ihrer Oberfläche.
- 2 - In gekreuzten, regelmäßigen und satten Schichten streichen ohne zu dick aufzutragen.
- 3 - Ca. 24 Stunden trocknen lassen. Leicht Anschleifen und Staub entfernen. Die zweite Schicht auf die gleiche Weise auftragen.



ACHTUNG – EUH208: Enthält 2-butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen, in Absprache mit den örtlichen Behörden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Verpackung nach Gebrauch wieder schließen. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Cat. A/i): 500g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 312g/l VOC.

**V33 SUISSE SA - Chemin du Vernay 74, CH 1196 GLAND-> [www.v33.ch](http://www.v33.ch) -> (41) 26-6639210**