



LASUR ANTI-UV

- **Hoher Schutz vor UV-Strahlen**
- **Erhält den natürlichen Holzton**



EIGENSCHAFTEN

Seidenmatte farblose Lasur, mit Anti-UV Agenten verstärkt. Schützt die der intensiven Einwirkung von Sonne und Witterung ausgesetzten Holzelemente außen für lange Zeit. Blättert nicht ab.

BESTIMMUNG

- Fenssterläden – Türen – Fenster – Täfelung

VORBEREITUNG

- Rohholz : abschleifen und entstauben. Vorbehandlung mit der V33-Behandlung, um die Bildung von Pilzen vorzubeugen, welche für die Blaufärbung des Holzes verantwortlich ist.
- Verblasstes lasiertes Holz : Bürsten, um die nichthafte den Partien zu entfernen, mit Sandpapier abschleifen und entstauben.

ANWENDUNG

- Vor Gebrauch gut verrühren.
- 2 Schichten mit Pinsel oder Pistole auf sauberes, trockenes und entfettetes Holz auftragen. Zwischen den Schichte abschleifen.
- Anwendungsbedingungen: zwischen 12°C und 25°C bei trockenem Wetter.

FORDERUNG

- Je nach Ausstellung und Wetterbedingungen ist die Dauer von 5 Jahren. Diese Dauer kann in folgenden Fällen verringert sein: Bei Holzflächen, die extremen klimatischen Bedingungen oder ständiger Feuchtigkeit (kein Wasserablauf) ausgesetzt sind. Die Forderung auf Rückerstattung ist somit begrenzt (Vorweisen des Kassenzettels und dem Gebinde) und betrifft nur den Lasuraspekt.

VERBRAUCH VORSICHTSMASSNAHMEN

ACHTUNG. EUH208: Enthält methylethylketoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt/Behälter a Sammelstellen (mit dem örtlichen Behörde) zuführen. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 400gr/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400gr/l VOC.

ASPEKT: Seidenmatt

ERGIEBIGKEIT: ± 12m²/L

WERKZEUG: Pinsel oder Pistole

TROCKENZEIT: beim Berühren 12h
Komplett 24h

VERDÜNNUNG UND REINIGUNG: White Spirit

VERPACKEN : 0,75L – 2,5L