



LASUR LANGZEITSCHUTZ

KOLLEKTION/COLLECTION
**DIE OPAKER
LES OPAQUES**



- **Hochbeständige Harze gegen Veränderungen des Holzes**
- **Tropfen-Stopp Textur**
- **Wasserabweisend & UV-Schutz**

EIGENSCHAFTEN

- Hoher wasserabweisender Schutz. Wasser dringt nicht ein und perlt ab.
- Hoher Schutz vor Sonnenstrahlen (Anti UV).
- Einfache vertikale Anwendung durch das Anti-Tropf System.
- Trocknet schnell und gibt vollen Schutz innert einem ½ Tag. Ohne unangenehm Geruch.

VERWENDUNG

- Im Aussenbereich, dem Wetter ausgesetzten Holztäfelungen: Rollläden, Tore, Zäune, Fenster, Paneele (Vertäfelung), Balken ... Für europäische und exotische Holzarten geeignet. Haftet auf allen alten lösemittelhaltigen Lasuren.

VORBEREITUNG

Das Holz muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein.

- Rohholz: schleifen und entstauben.
- Bereits lasiertes Holz abbürsten, um die nicht haftenden Teile zu entfernen.
- Bereits lackiertes oder gebeiztes Holz: Reinigung mit Hilfe des Super- Abbeizers V33. Mit Wasser spülen und danach 24 Stunden trocknen lassen. Schleifen und entstauben.
- Holz mit Fett- oder Ölsuren: Reinigung mit einem Lösungsmittel.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch mit einem Stab gut umrühren. Der Farbton im Topf entspricht nicht dem gewünschten Ergebnis nach einigen Minuten Trocknens:

- Tragen Sie 2 Schichten mit dem Pinsel oder der Farbpistole auf (Verdünnung 10% Wasser) oder mit dem Roller (Speziallasur).
- Nach dem ersten Anstrich, die Oberfläche mit feinem Schmirgelpapier glatt reiben.
- Bei neuem, dem Wetter ausgesetzten Holz, ist es empfehlenswert, vor allem für helle Farbtöne, eine 3. Lasurschicht aufzutragen.
- Ideale Anwendungsbedingungen: zwischen 12° und 25°C.
- Transparenter Lack benutzt man nur bei Renovationen von schon lasiertem und angestrichenem Holz, oder um andere Farbtöne abzuschwächen.

FORDERUNG

Je nach Ausstellung und Wetterbedigungen ist die Dauer von 8 Jahren. Diese Dauer kann in folgenden Fällen verringert sein: Bei Holzflächen, die extremen klimatischen Bedingungen oder ständiger Feuchtigkeit (kein Wasserablauf) ausgesetzt sind. Die Forderung auf Rückerstattung ist somit begrenzt (Vorweisen des Kassenzettels und dem Gebinde) und betrifft nur den Lasuraspekt.

VERBRAUCH VORSICHTSMASSNAHMEN

VERTRÄGT KAUM FROST EUH208: Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt/Behälter a Sammelstellen (mit dem örtlichen Behörde) zuführen. EU Grenzwert für dieses Produkt (kat A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 4g/l VOC. Zur Aufbewahrung dieses Produktes, empfehlen wir nach Gebrauch, die restliche Flüssigkeit in ein kleineres Gebinde umzufüllen, und dieses gut zu verschliessen. Das Werkzeug reichlich mit Wasser spülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Verpackung nach Gebrauch wieder schliessen.

ASPEKT: Seidenmatt

ERGIEBIGKEIT: ± 12m²/L

WERKZEUG: Pinsel oder pistole

TROCKENZEIT: Zwischen den Schichten 3h
Komplett 12h

VERDÜNNUNG UND REINIGUNG: Wasser

VERPACKEN: 0,75L – 2,5L