



# Marmorkitt

Zum kitten, kleben, spachteln • schnelltrocknend • polierfähig

## Produkt:

Marmorkitt wird zur Beseitigung von Schäden aller Art (Risse, Vertiefungen usw.) auf Marmor, Natur- und Kunststein verwendet. Erhältlich in den Farben weiß und juragelb.

## Anwendungsbereich:

Zum schnellen Ausbessern von Fehlstellen, Verkleben von Bruchstellen, Verankern von Treppengeländern u.v.m.

## Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Marmorkitt im Verhältnis 100 g Marmorkitt und 2 g Härter gründlich durchmischen. Die Mischung mit einer Spachtel auf die zu verarbeitende Fläche aufbringen und glatt abziehen. Verarbeitungszeit: ca. 5 - 10 Min. bei 20 °C.

Nach der Trocknung (ca. 30 - 60 Min.) kann die bearbeitete Fläche poliert werden.

## Hinweise:

Achtung. Enthält Styrol. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H373 Kann die Hörorgane schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. P501 Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen. Die Härterpaste enthält Benzoylperoxid.  
Transport: UN 3269 POLYESTERHARZMEHRKOMPONENTENSYSTEME, 3, III (E)

## Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Im original verschlossenen Gebinde ist Marmorkitt ca. 18 Monate lagerfähig.

## Verbrauch:

Punktuelle Anwendung.

## Inhalt:

242 g Marmorkitt + 8 g Härter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554  
Stand 04/2019  
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de  
info@alpin-chemie.de

