



Technisches Merkblatt

Molto
Aussen Moltofill
Spachtelpulver auf Zementbasis.

Stand:
März 2015 / CH
Seite 1 von 2

Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zum Füllen von Rissen, Löchern, ausgebrochene Kanten, Fehlstellen in Putz, Sicht- und Gasbeton, Betonfertigteilen, Mauersteinen, Bauplatten, etc.. Zum Spachteln und Glätten von Mauerwerk, Kalk- und Zementputzen und Betonflächen. Zum Ausbessern beschädigter Strukturputze, von Steinmetzarbeiten, Denkmälern, beschädigten Fassadenverzierungen an Friesen, Gesimsen, Nischen, Säulen usw. Zum Gestalten von wetter- und wasserfesten Landschafts- und Gebäudemodellbauten. Zum Erstellen von Reliefs, Plastiken usw. Zum Verkleben von Heraklith-, Dämm- und Hartschaumplatten. Für Fliesen und Mosaik aus Keramik, Steinzeug, Glas, Porzellan und Naturstein. Zum Verlegen und Kleben von Boden- und Abdeckplatten aus Natur- und Kunststein, Natursteinriemchen und Spaltklinkern.
Eigenschaften	Universell einsetzbar, hohe Anfangshaftung. Bindet auch auf feuchten Untergründen ab. Abbindung in jeder Schichtstärke, filzbar, wetter- und wasserfest, unterwasserbeständig.
Farbton	Weiss
Zusammensetzung nach VdL	Portlandzement (< 2 ppm Cr-(VI)), Vinylacetat, Quarzglas.
Gebindegrössen	1 kg, 2 kg, 5 kg

Technische Daten

Lieferform	Pulver
Dichte	1,0 g/cm ³ (Mittelwert)
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C verarbeitbar, ideal sind Temperaturen von 15-21°C für Umgebung und Objekt. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
Verbrauch	1 kg Pulver ist ausreichend für ca. 1 m ² bei einer Schichtdicke von 1 mm.
Trockenzeit	Beginn des Abbindeprozesses nach 4-5 Std., durchgetrocknet nach ca. 18 Std., je nach Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Spachteln
Vorbehandlung	Der Untergrund muss fest, sauber und tragfähig sein. Der Einsatz von Molto Aussen Moltofill auf feuchten Untergründen ist möglich. Lose Teile, Leimfarbenanstriche, abblätternde, abrieselnde und hohl liegende Putze sowie Staub, Schmutz, Fett und Öl entfernen. Risse keilförmig erweitern. Saugende Untergründe vornässen. Poröse und sandende Untergründe mit Molto Tiefgrund festigen. Metallteile mit geeigneten Korrosionsschutzfarben grundieren.
Anwendung	Mischungsverhältnis zum Füllen: 3 Vol.-Teile Molto Aussen Moltofill : 1 Vol.-Teil Wasser Mischungsverhältnis zum Spachteln und Kleben: 2,5 Vol.-Teile Molto Aussen Moltofill : 1 Vol.-Teil Wasser Molto Aussen Moltofill in die entsprechende Menge Wasser einstreuen und gut durchrühren. Kräftig rühren bis eine geschmeidige und klumpenfreie Masse entsteht. Molto Aussen Moltofill mit einem Spachtel tief in die Schadstelle drücken und glätten. Als Strukturputz eingesetzt, wird das Material in der gewünschten Schichtdicke aufgetragen und mit geeigneten Werkzeugen strukturiert. Zum Befestigen von Fliesen usw. wird Molto Aussen Moltofill gleichmäßig aufgetragen und mit einem Zahnsachtel abgezogen. Die Zahnsachteltiefe beträgt bei Kleinmosaik 3 mm, an senkrechten Flächen bis zu 6 mm und für Bodenfliesen 8 mm. Die angerührte Mischung innerhalb der Topfzeit von 4-5 Stunden verarbeiten.
Nachbehandlung	Nach Erhärtung des Materials kann bei Bedarf gebohrt oder geschliffen werden. Molto Aussen Moltofill muss vor nachfolgenden Anstrich- oder Tapezierarbeiten grundiert werden.
Reinigung der Werkzeuge	Möglichst sofort nach Gebrauch mit Wasser

Besondere Hinweise

<p>Gefahrenkennzeichnung</p> 	<p>Gefahr. Enthält Portlandzement, Chemikalien</p> <p>Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Einatmen von Staub vermeiden. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.</p> <p>Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäss lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.</p> <p>Für weitere Informationen Produktetikette und Sicherheitsdatenblatt beachten.</p>
<p>Hinweise zur sicheren Anwendung</p>	<p>Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.</p> <p>Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten können gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/ Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p>
<p>Lagerung und Entsorgung</p>	<p>Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten gemäss lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.</p>

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings AG zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.