Dati tecnici prodotto

SIGA-*Majcoat® 150 SOB / Majcoat® 150*

Aggiornato al: 30.12.2016

Norma di riferimento: EN 13859-1 / -2

Distributore: SIGA

Tipo di applicazione: telo sotto copertura con doppia zona adesiva integrata per involucro edilizio resistente alla pioggia e a tenuta di vento per tetti inclinati e facciate

Istruzioni per l'applicazione: vedere le istruzioni per l'uso

Pallet: 30 rotoli (Majcoat 150 SOB 1.5m) / 20 rotoli (Majcoat 150 3.0m) legati insieme

Composizione: a 3 strati, di cui il funzionale è protetto da tessuto in polipropilene su ambo i lati

Caratteristiche:

		Norme	Unità	Valori
Massa	lunghezza larghezza rettilineità	EN 1848-2 EN 1848-2 EN 1848-2	m m -	50 1.5 / 3.0 superato
Massa rapportata alla superficie **Spessore efficace**		EN 1849-2 EN 1849-2	g/m^2 mm	150 0.55
Resistenza alla lacerazione (stelo del chiodo)*	lunghezza trasversale	EN 12310-1	N	180 220
Comportamento a trazione e allungamento **Sforzo massimo di trazione***	lunghezza trasversale	EN 12311-2	N/50 mm	315 220
Comportamento a trazione e allungamento **Allungamento con altissimo sforzo di trazione***	lunghezza trasversale	EN 12311-2	%	60 70
Spessore d'aria equivalente alla diffusione s_d **Permeabilità all'acqua**		EN ISO 12572 EN ISO 12572	m $g/(m^2*d)$	0.05 380
Resistenza alla penetrazione di acqua		EN 1928	-	W1
Comportamento al fuoco		EN 13501-1	classe	E
Resistenza alla temperatura			°C	da -40 °C a +80 °C

*media