



DEKO-ÖL WEISS FÜR MÖBEL UND HOLZVERKLEIDUNGEN



OPTIK: LEICHT WEISSE HOLZOBERFLÄCHE MATT

- Pfl egt und schüt zt das Holz
- Schüt zt vor Flecken und Feuchtigkeit.

DEKO-ÖL WEISS

- Zum leichten Weißen und Hervorheben der Holzmaserung. - Erhält den natürlichen Kontakt mit dem Holz.
- Auf der Basis von natürlichem, auf Grund seiner besonders hohen Widerstandsfähigkeit ausgewähltem Tungöl.
- Für die meisten europäischen Hölzer (Eiche, Tanne, Esche, usw. allerdings nicht für Buche) geeignet

VORBEREITUNG

Das Holz muss vor der Anwendung trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.

- Unbehandeltes Holz: Mit feinkörnigem Sandpapier (240) abschleifen und entstauben.
- Lackiertes oder gestrichenes Holz: Dieses zunächst mit dem Gelförmigen Express-Holzabbeizer von V33 abbeizen und dann abschleifen, damit das Holz wieder aufnahmefähig wird.
- Gewachstes Holz: Erst mit einem Abwachser behandeln und danach abschleifen, damit das Holz wieder aufnahmefähig wird.

-> VERARBEITUNG

Den Behälter vor dem Öffnen gut schütteln. Die idealen Verarbeitungstemperaturen liegen zwischen 12 und 25°C.

- **Verarbeitung:**

- 1 – Gießen Sie etwas Öl in die Kappe des Behälters.
- 2 – Tragen Sie mit dem Flachpinsel großzügig eine erste Schicht auf. Lassen Sie sich dabei nicht vom ersten Erscheinungsbild irritieren, das überschüssige Öl wird zum Schluss mit einem Tuch aufgenommen.
- 3 – Min. 5 bis max. 10 Minuten einwirken lassen (nicht weniger und nicht mehr) und im Anschluss das überschüssige Öl mit einem fusselfreien Tuch entfernen.
- 4 – 12 Stunden trocknen lassen und danach eine zweite Schicht auftragen. Nach 5 bis 10 Minuten wieder das überschüssige Öl mit einem Tuch entfernen.
- 5 – 24 bis 48 Stunden trocknen lassen.

- **Pflege:**

Warten Sie nicht, bis das Holz einzutrüben beginnt, sondern pflegen Sie es regelmäßig mit einem fusselfreien, ordentlich mit dem Produkt getränkten Tuch unter Beachtung einer anschließenden Trocknungszeit von 24 bis 48 Stunden.

-> TIPPS VON V33

- Nach der Behandlung sollte während 3 Wochen jeglicher anhaltender Wasserkontakt des Holzes vermieden werden.
- Bei Hartholz (Eiche, Esche, Kastanie...) sollten die Holzporen vor der Ölbehandlung mit einer Messingbürste geöffnet werden, um die Maserung des Holzes zur Geltung zu bringen.
- Das Ergebnis hängt wesentlich von der Holzart ab. Deshalb möglichst vorher einen Test vornehmen.
- Einzelne abgenutzte Stellen können mit einem mit Deko-Öl getränkten Tuch nachgeölt werden.

R10: Entzündlich

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

Enthält Kobaltkarboxylat und Ethylmethylsetoxim. Kann allergische Reaktionen auslösen.

Getränkte Putzlappen, Schwämme, etc. können sich unter Umständen selbst entzünden, deswegen unbedingt in einem dicht verschlossenen Blechgefäß aufbewahren.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/e): 500 g/l (2007).

Dieses Produkt enthält max. 435 g/l VOC

GRIFFFEST

3 Std.

TROCKNUNGSZEIT

Zwischen 2 Schichten: 12 Std.

Komplett: 24 Std.

HILFSMITTEL

Flachpinsel, Tuch

VERBRAUCH

1L = +- 12m²

WERKZEUGREINIGUNG

Warmes Wasser + Spülmittel

0.5L