



Intensivschutz-Öl für Arbeitsplatten In Küche & Bad



FARBLOS
MATT

- Schützt das Holz vor Feuchtigkeit
- Kratzfest und hitzebeständig.
- Schutz vor Fett- und sonstigen Flecken.
 - Pflegeleicht. Wischfest.
- Bewahrt die natürliche Erscheinung des Holzes.

→ Vorbereitung

Das Holz muss vor der Anwendung trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.

- Unbehandeltes oder geöltes Holz: Mit feinkörnigem Sandpapier (240) sanft abschleifen und entstauben.

- Lackiertes oder gestrichenes Holz: Mit dem Gelförmigen Express-Holzabbeizer von V33 abbeizen.
- Gewachstes Holz: Mit einem Abwachser die Wachsschicht entfernen.

➔ **Verarbeitung:**

Den Behälter vor dem Öffnen gut schütteln.

• **Verarbeitung:**

- 1 – Gießen Sie etwas Öl in die Kappe des Behälters.
- 2 – Tragen Sie mit dem Flachpinsel großzügig eine erste Schicht auf. 30 Minuten einwirken lassen und anschließend das überschüssige Öl mit einem fusselfreien Tuch aufnehmen.
- 3 – 12 Stunden trocknen lassen und danach eine zweite Schicht auftragen. Nach 30 Minuten wieder das überschüssige Öl entfernen.
- 4 – 24 Stunden trocknen lassen.

• **Pflege:**

Mit feinkörnigem Sandpapier (240) sanft abschleifen und entstauben.

Mit einem gut getränkten, fusselfreien Tuch Arbeitsplattenöl auftragen und 24 Stunden trocknen lassen.

- Anwendung auf porösem Holz (Buche, Kiefer, usw.): Um herauszufinden, ob es sich bei Ihrem Holz um poröses Holz handelt, träufeln Sie einige Tropfen Wasser auf die Holzoberfläche. Wenn dieses gleich einzieht, empfiehlt es sich, eine 3. Schicht Öl auf die gleiche Art und Weise wie die ersten beiden Schichten aufzutragen.
- Einzelne abgenutzte Stellen können mit einem, mit dem Produkt getränkten Tuch nachgeölt werden.
- Das Endergebnis kann je nach Holzart etwas unterschiedlich ausfallen. Daher empfiehlt es sich, an einer versteckten Stelle des Möbelstücks zuvor einen Test zu machen.

R66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S29: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

Getränkte Putzlappen, Schwämme, etc. können sich unter Umständen selbst entzünden, deswegen unbedingt in einem dicht verschlossenen Blechgefäß aufbewahren.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/e): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält max. 142 g/l VOC

*** Lebensmittelkontakt: Entspricht dem chemischen Beständigkeitstest gemäß der Norm ENV 1186 Teil 1, 2 und 3 bei einer maximalen Kontaktzeit von 2 Stunden für saure und fetthaltige Lebensmittel.**

GRIFFFEST

3 Std.

TROCKNUNGSZEIT

Zwischen 2 Schichten: 12 Std.

Komplett: 24 Std.

HILFSMITTEL

Flachpinsel, Tuch

VERBRAUCH

1L = +- 12m²

WERKZEUGREINIGUNG

Warmes Wasser + Spülmittel

0.5L