

FKD-MAX C2

Mai 2019



STEINWOLLE

EN 13162 / sia 279.162

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR7,5-VS-WL(P)-MU1

ANWENDUNG



PUTZTRÄGERPLATTE

Produktbeschreibung

Steinwolle-Putzträgerplatte mit beidseitig aufgebrachter Haftbeschichtung (werkseitig), nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend, wasserabweisend, schallschluckend, diffusionsoffen, chemisch neutral, dimensions- und formstabil, alterungsbeständig und druckbelastbar.

Anwendungsbereiche

Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz bei der Fassadendämmung zum Aufbau eines Wärmedämmverbundsystems.

Verarbeitung

Putzträgerplatten mit Klebemörtel auf das zu dämmende Bauteil aufbringen. Durch die Haftbeschichtung an der Oberfläche wird eine optimale Putzhaftung gewährleistet. Die Haftbeschichtung ist für einen maschinellen Klebemörtelauftrag geeignet und trägt zu einer wesentlichen Verbesserung bei der Verlegung bei. Die Ausführung erfolgt entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters. Der Dämmstoff muss mit geeigneten Mitteln bei der Lagerung und Verarbeitung vor Dauerfeuchtebelastungen geschützt werden.

Achtung! – Produktseite mit beschichtungsfreien Streifen = Klebeseite Wand

LIEFERPROGRAMM

Dicke	mm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Länge	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Breite	mm	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

Lieferform: Pakete auf Euro-Palette. Der Vertrieb erfolgt über den Systemhalter.

ZERTIFIZIERT



challenge.
create.
care.

FKD-MAX C2

Mai 2019

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Zeichen	Beschreibung / Daten							Einheit	Norm
Brandverhalten	Euroclass	A1							–	EN 13501-1
Temperaturverhalten, Verwendung kurzzeitig	–	bis 250							°C	–
Schmelzpunkt der Steinwolle	–	> 1000							°C	DIN 4102-17
Rohdichte ca.	ρ	105							kg/m ³	EN 1602
Spezifische Wärmekapazität	C_p	1030							J/(KgK)	EN 12524
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR	σ_{MT}	$\geq 7,5$							kPa	EN 1607
Druckspannung bei 10% Stauchung CS(10)	σ_{10}	≥ 20							kPa	EN 826
Dimensionsstabilität bei definierter Temperatur	DS(70,-)	erfüllt							–	EN 1604
Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(70,90)	erfüllt							–	EN 1604
Langzeitige Wasseraufnahme	WL(P)	erfüllt							–	EN 1604
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ	1							–	EN 12086
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,034							W/mK	EN 13162
Dicke	d	60	80	100	120	140	160	180	mm	–
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	R_D	1,75	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	m ² K/W	EN 13162
Dicke	d	200	220	240	260	280	300	–	mm	–
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes	R_D	5,85	6,45	7,00	7,60	8,20	8,80	–	m ² K/W	EN 13162

Knauf Insulation GmbH

Industriestrasse 30
CH-4622 Egerkingen
T: +41 62 889 19 90
F: +41 62 889 19 99
www.knaufinsulation.ch

Die Angaben im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen unserem Wissensstand und unserer Erfahrung zum heutigen Zeitpunkt. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Beschreibung der Produktanwendung kann besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung im konkreten Anwendungsfall.

Version 2019-05 / ASRs

challenge.
create.
care.