

Fiche produit

SIGA-Majvest*



- Actualisée le :** 30.12.2016
- Norme de référence :** EN 13859-1 / -2
- Distributeur :** SIGA
- Type d'application :** écran de façade / li de sous-toiture pour une enveloppe de bâtiment étanche à la pluie et au vent en extérieur
- Mode de pose :** voir mode d'emploi
- PaLETTE :** 20 rouleaux couchés liés par couches
- Structure :** 3 couches, film microporeuse protégé de chaque côté par un non-tissé en polypropylène

Caractéristiques :

		Normes	Unités	Valeurs
Dimensions	longueur	EN 1046-2	m	30
	largeur	EN 1046-2	m	1,5 / 3,2
	épaisseur	EN 1046-2	-	appr. 2,5
Grossage Epaisseur		EN 1046-2 EN 1046-2	g/m ² mm	108 0,8
Résistance au déchirement (selon 2)	sans longitudinal sans transversal	EN 12310-1	N	180 200
Propriétés de traction Résistance à la traction*	sans longitudinal sans transversal	EN 12311-1	kN/m	280 200
Propriétés de traction Allongement à la rupture*	sans longitudinal sans transversal	EN 12311-1	%	60 64
Epaisseur d'air de diffusion équivalente s_d Perméabilité à la vapeur d'eau		EN ISO 12072 EN ISO 12072	m g/(m ² ·s) g/(m ² ·h·mbar)	0,08 360 1,8
Résistance à la pénétration de l'eau		EN 1828	-	W1
Cisaillement au feu		EN 13501-1	classé	E
Résistance à la pénétration de l'air		EN 13859-2 2016	m ³ /(m ² ·h·Pa)	0,00
Résistance thermique			°C	-40 °C à +80 °C

* Moyenne