

## Technisches Merkblatt



### HORNBACH Hybrid Lack MIX

- ✓ **exzellente Optik**
- ✓ **maximaler Schutz**
- ✓ **für innen und aussen**

#### Eigenschaften

**Hornbach Hybrid Lack** ist ein wasserbasierter Hochleistungs-Malerlack mit einzigartiger Bindemittel-Kombination für exzellente Ergebnisse mit hoher Widerstandsfähigkeit. Einfache, geschmeidige Verarbeitung, blockfest, diffusionsfähig, geruchsarm, glanz- und farbtone stabil. Leicht zu reinigen, mit sehr guter Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel.

#### Anwendungsbereiche

Ideal für Schrank -und Küchenfronten, Türen und Handläufe und alle Objekte, die stark beansprucht werden und ein dekorativ hochwertiges Finish erhalten sollen. Perfekt abgestimmt auf Hornbach Multigrund 3 in1.

#### Profi-System – Perfekt mit Hybrid Multigrund

Der schnell trocknende Hornbach Hybrid Multigrund und der äusserst widerstandsfähige Hornbach Hybrid Lack sorgen für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit. Hornbach Hybrid Multigrund ist Grundierung, Haftvermittler und Vorlack in einem. Die innovative vorgetönte Grundierung unterstützt das einzigartige Deckvermögen und die hervorragende Farbtongenaugigkeit der Hornbach Hybrid Decklacke.

#### Farbton

Wird im gewünschten Farbton am Hornbach Farbmischcenter abgetönt.

#### Glanzgrad

Seidenmatt

#### Inhaltsstoffe

Polyurethan-Alkydharzemulsion, organische und anorganische Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zink-Pyrrithion.

#### GIS-Code

-

#### Kennzeichnung

-

#### Lichtbeständigkeit

Sehr gut

#### Wetterbeständigkeit

Sehr gut. Für innen und aussen.

#### Verdünnungsmittel

Wasser. Unverdünnt verarbeiten. Verarbeitungsfertig eingestellt. Zum Spritzen mit max. 10 % Wasser auf Spritzviskosität einstellen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

## Technisches Merkblatt



### Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 12 m<sup>2</sup> bei einmaligem Anstrich je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

### Trockenzeit

Bei +20 °C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 12 Std. Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknung verzögern.

### Werkzeuge

Hornbach Hybrid Lack kann gestrichen, gerollt und gespritzt werden. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einem Acryl-Flachpinsel oder auf grösseren Flächen mit einem Flock Acryl-Roller sowie Spritzgerät. Zum Spritzen mit max. 10 % Wasser auf Spritzviskosität einstellen.

### Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

### Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Lose Altanstriche entfernen. Untergründe aus metallisch blankem Aluminium, Zink, Hart-PVC fachgerecht reinigen. Blanke Eisen- und Stahluntergründe für ausreichenden Korrosionsschutz mit Hornbach Rostschutzgrundierung vorbehandeln. Durch Bläuepilz gefährdete Holzbauteile im Aussenbereich mit Hornbach Holzschutz-Grundierung vorbehandeln. Harzreiche Holzbauteile mit Nitro-Universal-Verdünner abwaschen. Holzbauteile mit verfärbenden Inhaltsstoffen mit Hornbach Isolier-Sperrgrund vorbehandeln. Für das bestmögliche Ergebnis einmal mit Hornbach Hybrid Multigrund im passenden Farbton vorstreichen.

### Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund). Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschliessen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

### Sicherheitshinweise

#### Ergänzende Informationen:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 130 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 130 g/l (Kategorie A/d ab 2010).

Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +41 41 9296262. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben.

### Lagerung

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschliessen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.