

MODULAN 6220 AQUA VENTI SATIN 3IN1

Laque acrylique à base aqueuse 3 en 1, mate satinée



Produktbeschreibung

Application

Laque renforcée au PU, à base de résine alkyde, à base de solvant, mate satinée, pour un revêtement de haute qualité, extrêmement résistante aux rayures, à l'adhérence de contact et aux chocs avec une application parfaite sur les supports prétraités. Traitement possible jusqu'à une température de 5 °C. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques

- bonnes propriétés d'application
- système à 1 pot
- à effet régulateur d'humidité
- à faibles émissions
- bonnes propriétés de nettoyage
- résistant à l'adhérence de contact
- transpiration des mains
- séchage rapide
- élastique
- ne jaunit pas

Niveau de brillance

Satinée

Couleurs

0,75 l blanc
0,75 l RAL 9010 Blanc pur
0,75 l RAL 9016 Blanc signalisation
0,75 l RAL 9001 Blanc crème
0,75 l RAL 7035 Gris clair
0,75 l RAL 7016 Gris anthracite
0,75 l RAL 3000 Rouge feu
0,75 l RAL 5010 Blue gentiane
0,75 l RAL 6005 Vert mousse
0,75 l RAL 9005 Noir foncé
2,5 l RAL 9016 Blanc signalisation
2,5 l RAL 9010 Blanc pur
2,5 l blanc
2,5 l RAL 9001 Blanc crème

Emballage	0,75 l et 2,5 l
Consommation	0,75 l > pour 8– 10 m ² 2,5 l > pour 28 - 33 m ² La consommation peut varier en fonction du pouvoir absorbant du substrat et de la méthode d'application. Déterminez les valeurs de consommation exactes en appliquant un revêtement d'essai.
Température de traitement	Minimum 12 °C pour la température de l'air et de l'objet pendant le traitement et pendant le séchage, ainsi qu'une humidité relative de 80%.

Traitement

Support	Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
Système de peinture	Nouvelle couche: peindre le bois non traité 2x avec MODULAN 6220 AQUA Venti Satin 3in1. Couche d'entretien: enlever la poussière et la saleté des anciennes couches de peinture en bon état et poncer. Appliquer 1x MODULAN 6220 AQUA Venti Satin 3in1. Rénovation: enlever la poussière, la saleté et les couches de peinture en mauvais état. Poncer les supports lisses. Reboucher légèrement la surface si nécessaire. Appliquer 2x MODULAN 6220 AQUA Venti Satin 3in1 comme couche d'apprêt et de finition. Effectuer un ponçage entre les différentes opérations.
Bois saignants	Pour les essences de bois saignantes, utiliser au préalable un apprêt isolant.
Processus de demande	Type d'application : peindre, ne pas pulvériser!
Dilution	L'idéal est de l'appliquer non dilué. Diluable à l'eau si nécessaire.
Temps de séchage	Sec à la poussière après env. 1 heure. Ne colle plus après env. 3 heures. Peut-être peinte après env. 18 heures. Les temps de séchage peuvent varier en fonction des conditions météorologiques, du choix de la couleur et de l'épaisseur de la couche.
Instructions de traitement	Bien remuer avant utilisation.
Des renseignements généraux	Afin d'obtenir une longue durabilité du revêtement, le revêtement doit être vérifié pour d'éventuels dommages au moins une fois par an. Les dommages doivent être réparés par un professionnel.

Nettoyage des outils

Nettoyer immédiatement les outils de travail à l'eau après utilisation.

Information produit**Type de liant**

Émulsion alkyde PU

Substances

Résine alkyde de polyuréthane modifiée, pigments inorganiques/organiques, eau, propylène glycol, additifs

Densité

1,25-1,30 g/cm³, peut varier en fonction de la couleur

COV

La teneur en COV de ce produit est de max. 100 g/l. La valeur limite autorisée par l'UE est de max. 130 g/l (catégorie A/d à partir de 2010).

Texte de sécurité

Reportez-vous à l'étiquette et à la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations sur une utilisation, un nettoyage et une élimination en toute sécurité.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockage entre +5 et +35 ° C, à l'abri de la chaleur et des rayons directs du soleil.

Déchets

Ne mettre au recyclage que les pots préalablement vidés. Les résidus de matière séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Donner les résidus de matière liquides au point de collecte pour laques/peintures.

Informations techniques au 08-2022

Cette fiche technique a été établie sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la variété des substrats possibles et des conditions de propriété, les informations contenues dans la notice ne libèrent pas l'utilisateur de l'obligation, résultant également des règles commerciales générales, de vérifier indépendamment l'adéquation et l'utilisabilité (par exemple par des revêtements de test, etc.) avant le utilisation prévue. Nous déclinons toute responsabilité pour les candidatures qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Ceci s'applique particulièrement aux combinaisons avec d'autres produits. Si une nouvelle édition est publiée, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.