Peinture de sol de garage Satiné

Description du produit

La peinture pour sols de garage est un revêtement spécial monocomposant, satiné, de haute qualité, destiné à la protection et à la vitrification des sols de garages et autres sols minéraux à l'intérieur (par ex. chape, béton, dans les caves, les ateliers de bricolage, les entrepôts).

Propriétés

- Résistant de manière durable
- Résistant au sel de déneigement et à l'eau
- Facile à nettoyer
- Application simple
- Antidérapant (classe d'antidérapance R10 selon DIN 51330:2014-02)
- À base d'eau
- Résistant aux produits chimiques, par ex. à l'essence, à l'huile, etc. en cas d'exposition de courte durée
- Résistant aux plastifiants
- Insensible aux pneus de voiture chauds

Utilisation

Toutes les couches de peinture neuves et de rénovation de sols de garages et autres supports minéraux à l'intérieur.

- Béton
- Chape de ciment
- Enduit
- Ne convient pas pour les supports en anhydrite et en magnésite.
- Éviter l'eau stagnante.

Séchage

Sec en surface après : env. 2 h
Recouvrable après : env. 12 h
Résistance intégrale : après 7 jours

Les temps de séchage se fondent sur la nature du support, la température ambiante, l'humidité de l'air et l'épaisseur d'application. Les temps de séchage indiqués se fondent sur des conditions normales (env. 20 °C, humidité rel. de l'air 65 %)

Composants

Dispersion de polyacrylate, dioxyde de titane, oxydes de fer, carbonate de calcium, eau, esters, additifs, conservateurs benzisothiazolinone, chlorométhylisothiazolinone/méthylisothiazolinone (3:1).

Contient une masse de réaction à base de 5-chloro-2-méthyle-2H-isothiazole-3-on et 2-méthyle-2H-isothiazole-3-on (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one .

Peut provoquer des réactions allergiques. Attention ! Lors de l'application au pistolet, des gouttelettes dangereuses capables de pénétrer dans les poumons peuvent se former. Ne pas inhaler l'aérosol ou le brouillard. Conseils pour les personnes allergiques aux isothiazolinones et obtention de la fiche technique de sécurité, s'adresser au n° : +49 2541 7447450.

Teneur en COV

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max. 140 g/L de COV.

Rendement

Rendement : env. 5-7 m²/l

Fondamentalement, le rendement du subjectile est influencé par la nature du subjectile, l'outil utilisé et la méthode individuelle d'application. L'obtention des rendements mentionnés dépend d'une application dans les règles de l'art conformément aux consignes indiquées relatives au traitement préalable du subjectile et à l'application du produit. Sur les supports foncés, teintés ou souillés, une deuxième couche est le cas échéant nécessaire.

Préparation du subjectile

Recouvrir les surfaces adjacentes ou les encoller d'adhésif de peintre.

Pour garantir une bonne adhérence et permettre un rendu parfait, préparer le subjectile comme décrit ci-dessous :

- la surface à peindre doit être propre, sèche, solide, apte, exempte de poussière et de graisse
- Éliminer les boues de ciment, les dépôts de tartre, les couches oxydées ou les agents séparateurs sans résidus et laver soigneusement
- Laisser sécher les nouvelles surfaces bétonnées pendant au moins 4 –6 semaines
- Boucher les fissures, les trous ou autres défauts avec un mastic adapté. Traiter préalablement les supports absorbants et légèrement sablonneux avec l'apprêt pour sols de garage RENAULAC.

Autres mesures de préparation

Bien mélanger avant utilisation. La température minimale d'application pour le matériau et l'environnement s'élève à +8 °C.

Application

Appliquer au rouleau, au pinceau

Couche d'apprêt sur bois non traité :
appliquer 1 fois non dilué

Couche de finition : appliquer 2x sans dilution (respecter les temps de séchage).

Couche de rénovation : éliminer entièrement les anciennes couches de peinture écaillées et non porteuses puis procéder comme pour une peinture neuve. Nettoyer les anciennes peintures en bon état, les poncer et les aspirer. Contrôler la compatibilité de la peinture en procédant à un essai de peinture. Si la peinture est compatible, procéder de la manière décrite pour la couche de finition.

Avant chaque couche, poncer légèrement et nettoyer le support après le séchage.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau chaude et, le cas échéant, à l'aide d'un produit d'entretien domestique juste après utilisation.

Sécurité du travail/élimination

Consulter les marquages et consignes de sécurité éventuels dans la fiche technique de sécurité actuellement en vigueur.

À conserver hors de portée des enfants. Respecter les mesures de sécurité habituelles, même lors de l'utilisation de peintures et de vernis non polluants : veiller à une ventilation suffisante pendant l'application et le séchage.

Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de la peinture. Pendant les travaux de ponçage (filtre à poussière P2) ou de pulvérisation (filtre combiné A2/P2), ne pas inhaler les poussières, ni les brouillards de pulvérisation et de peinture – porter un masque de protection ! En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Conserver et appliquer dans un endroit sec, bien fermé et frais, mais pas en dessous de +5 °C. Conserver les pots entamés hermétiquement fermés et les utiliser le plus rapidement possible.

Élimination : transmettre uniquement les récipients ne contenant plus de résidus pour recyclage. Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux de surface ou sur la terre. Éliminer les restes de produit desséchés avec les ordures ménagères ou les gravats de chantier. Apporter les résidus liquides uniquement à une déchetterie pour anciennes peintures (AVV 08 01 20).