



Fiche technique

Molto
Moltofill Das Original
Mastic en poudre pour l'intérieur.

Version:
Mars 2015 / CH
Page 1 de 2

Description du produit

Domaines d'application	Permet de réparer, reboucher, enduire et lisser les crépis, les maçonneries, le béton, le béton expansé, le placoplâtre, le polystyrène, la mousse dure, etc. Permet de poser des panneaux en plâtre, en placoplâtre, en mousse dure ou des panneaux sandwich. Permet de coller des rosaces et des moulures en stuc. Permet de façonner et de modeler. Produit utilisable uniquement à l'intérieur. Ne convient pas pour les planchers, les supports exposés en permanence à de l'humidité, le verre, les matières plastiques et le métal. Ne pas utiliser à l'extérieur.
Propriétés	Facile à mettre en œuvre. Haut pouvoir de remplissage et grande stabilité. Le produit ne gonfle pas, ne se fissure pas et ne se rétracte pas, il durcit en profondeur de façon rapide et sûre, quelle que soit l'épaisseur de couche.
Teinte	Blanc
Composition conformément à VdL	Sulfate de calcium, additifs.
Emballages	500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg

Données techniques

Livraison	Sous forme de poudre
Densité	1,00 g/cm ³ (densité apparente, valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Consommation	Env. 0,9 kg de matériau mélangé par m ² /mm.
Temps de séchage	env. 2 heures

Mise en œuvre

Procédure d'application	A la spatule
Dilution	Mélanger le produit Moltofill Das Original avec de l'eau dans une proportion de 2:1. Pour ce faire, verser l'eau, puis ajouter la poudre. Bien mélanger jusqu'à obtenir une masse lisse sans grumeaux. IMPORTANT: Le matériau mélangé a une durée de vie en pot d'environ 1 heure; après cela, le processus de durcissement est enclenché. Le mélange ne doit plus être dilué.
Traitement préalable	Bien nettoyer les supports. Enlever les couches de crépis non adhérentes. Evaser légèrement les fissures cunéiformes. Appliquer une couche de fond avec un fixateur de fond sur les surfaces absorbantes et sablonneuses. Pré-humidifier les supports fortement absorbants. Rendre les surfaces très lisses plus rugueuses. Eliminer la rouille des éléments métalliques et appliquer une couche de fond avec le produit Rostschutzgrund approprié.
Utilisation	Le matériau doit bien remplir, en profondeur, la zone défectueuse avant d'être lissé. Pour les grandes surfaces, appliquer le matériau à l'aide d'une taloche; pour une pose ou un collage, l'appliquer avec une truelle dentée. IMPORTANT: L'épaisseur de couche du matériau appliqué pour l'enduisage de surfaces ne doit pas dépasser 5 mm, car au-delà le matériau ne prend plus. Lorsqu'une cheville est cassée dans un trou, il est possible d'enfoncer directement la nouvelle cheville dans le mastic humide. Ne pas faire de nouveau perçage au niveau de l'endroit traité. Utiliser le produit Molto Blitzzement ou Molto Aussen Moltofill, si cela se révèle nécessaire.
Traitement ultérieur	Au niveau des zones réparées ou des surfaces enduites, le matériau peut être immédiatement poncé après séchage. Après le ponçage, enlever la poussière et appliquer une couche de fond sur la zone/surface avec un fixateur de fond..
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation avec de l'eau.

Informations particulières	
Marquage de danger	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales/ nationales. Pour plus d'informations nous vous prions d'observer l'étiquette du produit et la fiche technique.
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent. Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.