CORKLIFE CORKPARQUET

Spécifications - Liège adhésif

Fiche technique	Norme	Unité / Requirement	Valeur
Dimensions (L x l x Ép.)	-	mm	600x300x4
Masse par unité	-	Kgs / m ²	2,166
Emballage (boîte/palette)	-	m ²	7,92 / 237,6
Niveau d'utilisation domestique	ISO 10874	Classe	23
Niveau d'utilisation commerciale	ISO 10874	Classe	-
PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES - EN 12104			
Longueur du côté Carré et rectitude des arêtes pour longueur de côté ≤ 400 mm / > 400 mm	EN ISO 24342	écart par rapport à la valeur nominale: ≤ 0,2% up to 1,0 mm maximum écart autorisé: ≤ 0,5 / ≤ 1,0	Respecte
Épaisseur totale mm	EN ISO 24346	≥ 4,0	Respecte
Moyenne de densité apparente - résultats individuels	EN ISO 23997	≥ 450 kg/m ³	Respecte
Stabilité dimensionnelle %	EN ISO 23999	≤ 0,25	Respecte
Incurvation mm	EN ISO 23999	≤ 2	Respecte
Poinçonnement	EN ISO 24343-1	≤ 0,4	Respecte
Effet du mouvement simulé d'un pied de meuble	EN 424	Aucun dommage ne doit être visible après un essai avec un pied de type 2	aucun effet visible
PROPRIÉTÉS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ - EN 14041			
Résistance au feu	EN ISO 11925-2 • EN ISO 9239-1: Classe EN 13501-1	Classe	Dfl-s1
Catégorie de glissement	EN 13893	Classe	D5
Émanations de formaldéhyde	EN 717-1	Classe	E1
Teneur en pentachlorophénol (PCP)	EN 12673	% mg/kg	Indétectable
PROPRIÉTÉS SUPPLÉMENTAIRES			
Réduction des bruits d'impact	EN ISO 10140	dB (A,Lw)	13
Bruit de pas	IHD-W431	dB %	Amélioration de l'insonorisation 15,3 dB Différence de volume sonore de 65%
Résistance thermique	EN 12667 / ISO 1957	(m ² K)/W	0,15
Résistance aux taches	ISO 26987(a)	Grade	degré 0 - Inchangé