

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K préparation peinture 2K- Kit de réparation polyester (réduite en styrène) 250 g Art. Nr. 745460



Informations produit

Description / utilisation

Composé de résine de réparation polyester, y compris durcisseur, natte en fibre de verre ainsi que couvercle en plastique pour mélanger la résine et le durcisseur. Utilisation universelle pour éliminer les perforations dues à la rouille, les fissures ou les trous sur les carrosseries automobiles, des caravanes, des bateaux, planches de surf, gouttières, tuyaux, etc.

Propriétés

- Contient tout ce qu'il faut pour une réparation économique et pour combler de manière professionnelle les perforations dues à la rouille, fissures ou des trous sur les véhicules, caravanes, bateaux et des appareils dans la maison et le jardin.
- Également utilisable dans la fabrication de modèles et de moules

Composition

Résines polyester

Coloris


jaune transparent

Supports

Pontage de perforations dues à la rouille, de fissures ou des trous dans les métaux et les tôles (nettoyés, poncé, dépoli et dégraissés)
Plastiques (nettoyés, dépolis et dégraissés)


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Conditions d'utilisation



L'application est optimale entre 18 et 25° C.
Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.


Pouvoir couvrant



UE 250 g: 6 pièces par carton, set de boîtes avec:

1. durcisseur (0,12 m²)
2. natte en fibre de verre (0,24 m²)
3. couvercle en plastique pour mélanger la résine de réparation polyester avec durcisseur

Séchage



Temps d'utilisation: env. 5 - 10 min (à 20° C)
complètement sec: env. 20 - 30 min (à 20° C)

Traitement ultérieur

Construction:

1. nettoyer soigneusement la zone de réparation avec du Auto-K papier abrasif P60 (grossier) de la rouille, des restes de peinture et des de la graisse.
2. ensuite, poncer et appliquer la peinture Auto-K Apprêt anticorrosion (ArtNr.: 233058) vaporiser sur la surface.
3. mélanger la quantité nécessaire de résine polyester Auto-K avec le durcisseur de résine de réparation avec env. 2% de durcisseur. Poser le tapis de fibres de verre découpé sur un support solide poser une plaque lisse (par ex. Resopal ou verre). La résine de réparation mélangée à du durcisseur à l'aide d'un applicateur à saturation avec un outil de masticage.
4. La zone de réparation avec le mélange de enduire de résine de réparation.
5. Placer la natte en fibres de verre sur la zone endommagée et presser soigneusement avec l'outil de masticage.

Durée de vie en pot

A 20° C env. 10 min

Après usage

Refermer hermétiquement la boîte avec le couvercle et le tube avec le bouchon en plastique. Respecter les indications sur le produit.

Conditions de stockage


Remarques importantes

La natte en fibres de verre doit être découpée de manière à ce que les bords de la zone de réparation soient recouverts d'au moins 2 cm. Après le temps de séchage, égaliser les inégalités encore existantes sur la face extérieure de la tôle avec l'enduit de remplissage Auto-K.

Veuillez noter:

Prière d'utiliser les outils utilisés (lame de spatule, godet de mélange) immédiatement après la fin des travaux nettoyer (p.ex. avec l'acétone / diluant pour nitroc).

Stabilité au stockage



Dans des conditions appropriées, au sec et à l'abri de l'air. Stocké à 20° C dans un endroit fermé, le produit se conserve au moins 1 an.

Traitement des déchets



La boîte et le tube contenant le matériau durci doivent être éliminés comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant l'utilisation, il faut toujours lire attentivement et respecter les consignes de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.