



PATTEX

Colle instantanée PLASTIQUE

Colle spéciale au cyanoacrylate

PROPRIÉTÉS

- Colle même le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP)
- Colle très rapidement
- Avec activateur
- Sans solvant
- Applications en intérieur

DOMAINES D'APPLICATION

Permet de coller de nombreux matériaux, en particulier les plastiques comme :

- le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP)
- l'ABS, le PVC rigide, le

Plexiglas® Colle également

- Céramique, porcelaine
- Bois, matériaux dérivés du bois
- Cuir, textiles grossiers, carton

Ne convient pas pour les surfaces vitrifiées, cirées et huilées, le Teflon® (PTFE), le cuir synthétique, le cuir souple, le PVC souple, le silicone, les mousses souples (Styropor®) et le verre, ainsi que les composants électroniques. Vérifiez la compatibilité des matériaux avant utilisation et protégez les encollages d'une exposition directe aux intempéries. N'est pas destiné au contact avec des aliments. Ne jamais utiliser pour le collage de composants contenant des liquides chauds ou exposés à des températures élevées pendant une période prolongée.

PRÉPARATION DES SURFACES


Les supports doivent être propres, exempts de graisse et de poussière, secs et bien ajustés. Presque tous les matériaux absorbants et non absorbants conviennent comme supports*. Les supports doivent être solides, propres et exempts d'agents de démoulage. Enlevez les agents de démoulage avec un solvant approprié, comme de l'alcool, ou poncez la surface.

Pour prendre correctement, la colle doit absorber de petites quantités d'humidité (provenant de l'air ou de l'un des matériaux à coller). Vérifiez systématiquement l'adhérence de la peinture et retirez-la si nécessaire. Couvrez si possible

Colle instantanée Pattex



l'environnement et les surfaces de travail et travaillez sur un support.





TRAITEMENT

Application de l'activateur :

Appliquez l'activateur (no 1) sur les deux faces des surfaces à coller. Laissez bien sécher, environ 1 à 2 minutes. Refermez le stylo-activateur immédiatement après utilisation. L'activateur est incolore, mais il peut générer un léger effet mat dans la zone d'application. Une fois la couche d'activation sèche, vous pouvez ouvrir la colle.

Application de la colle instantanée :

Lors de la première ouverture du tube, vissez fermement le bouchon au complet sur le tube, puis dévissez le bouchon. Appliquez une mince couche de colle d'un côté. Plus le film de colle est fin, plus l'encollage est rapide et fort. Assemblez immédiatement les pièces et comprimez-les pendant environ 5 à 30 secondes (selon le matériau).

NETTOYAGE DES OUTILS DE TRAVAIL

Afin d'optimiser la durée de vie de la colle, éliminez les excédents de colle de la pointe du tube et ne vissez le bouchon qu'ensuite. Absorbez la colle liquide avec de la cellulose. Les résidus durcis ne peuvent être éliminés que mécaniquement.

ATTENTION

La colle réagit rapidement à l'humidité de l'air. Maintenez l'extrémité du tube et le bouchon propres. Après utilisation, vissez fermement la pointe du tube pour éviter un durcissement de la colle. Faites tremper la peau dans de l'eau savonneuse tiède pendant un certain temps et décollez la colle avec précaution. Vous pouvez également utiliser de l'huile alimentaire ou du beurre. Graissez ensuite la peau.

STOCKAGE

À stocker au frais et au sec. Éviter le contact direct avec la lumière du soleil. La colle réagit rapidement à l'humidité de l'air. Maintenez l'extrémité du tube et le bouchon propres.

Après utilisation, vissez fermement la pointe du tube pour éviter un durcissement de la colle. À conserver debout et en position verticale, au sec et si possible au frais.

Congélation possible. Avant toute utilisation, laissez décongeler la colle. Se conserve jusqu'à 24 mois dans son emballage d'origine.

EMBALLAGE

Référence de l'article	Taille du conteneur
PSA1C	12 blisters à 4 ml/2 g

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est recommandé de s'informer sur les mesures de précaution et les conseils de sécurité au moyen de la fiche de données de sécurité actuelle avant de commencer la demande.

La fiche de données de sécurité est disponible à l'adresse www.mysds.henkel.com. Informations pour les personnes souffrant d'allergies : tél. 0049 (0)211 797 0 (mot-clé Urgence)



**REMARQUES CONCERNANT LA MISE AU REBUT**

De petites quantités de produits séchés peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères/les déchets industriels. Les grandes quantités doivent être mises au rebut séparément. Recycler les emballages vides. Le numéro européen relatif au traitement des déchets se trouve dans la présente fiche de données de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matières premières :	ECyanoacrylate d'éthyle
Densité :	env. 1,05 g/cm ³ à +20 °C
Aspect :	Liquide clair et incolore
Résistance à la température :	-20°C à +80°C.
Durée de prise :	5 à 60 secondes Environ 50 % de la résistance est atteinte après 5 minutes, adhérence finale après environ 24 heures
Adhérence atteinte :	de 2 à 20 N/mm ²
Viscosité (dynamique) :	jusqu'à 130 mPa.s
Durée de conservation :	Env. 24 mois à +8 °C

En fonction de l'humidité de l'air et de la température ambiante ; l'indication de l'adhérence finale se réfère à des mesures effectuées en interne par un laboratoire Henkel dans des conditions optimales.

Lors de la rédaction de cette fiche technique, nous avons tenu compte de l'état actuel du développement technique, conformément à notre expérience. Avec la publication de cette fiche technique, toutes les éditions précédentes perdent leur validité.

Attention : Les informations ci-dessus ne servent qu'à titre d'indications générales. En raison des conditions de traitement et d'application qui échappent à notre contrôle et du grand nombre de matériaux différents, nous vous recommandons de toujours effectuer vos propres tests au préalable. Aucune responsabilité quant aux résultats d'application concrets ne peut donc être déduite des informations et des notes contenues dans cette fiche technique.

Henkel AG & Co. KGaA Adhésifs pour consommateurs Allemagne
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Boîte postale . D-40191
Düsseldorf Téléphone +49 (0) 211/ 797-5800
www.pattex.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tél. :

Colle instantanée Pattex

061 825 7000

