**Fiche technique**
Article n° 3600

# Peinture Finition

Peinture aqueuse de protection contre les intempéries, très couvrante

EN 71-3 INNOCUITÉ TESTÉE

| Teinte | Disponibilité | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nbre / palette | 672 | 200 | 96 | 30 | 22 |
| | **Taille / Quantité** | **3 x 0,75 l** | **2 x 2,5 l** | **1 x 5 l** | **10 l** | **20 l** |
| | Conditionnement | Seau W | Seau W | Seau W | Seau W | Seau W |
| | Emballage / Code | 01 | 03 | 05 | 10 | 20 |
| | **Art. n°** | | | | | |
| Blanc (RAL 9016)** | 3600 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gris clair | 3601 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Gris foncé | 3602 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Bleu frison | 3604 | ■ | ■ | | | |
| vert feuille ( précédemment: vert mousse) | 3605 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Vert bouteille | 3606 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Noisette (RAL 8011) | 3607 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Tabac | 3608 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| gris basalte (RAL 7012) | 3609 | ■ | ■ | ■ | | |
| Rouge brun | 3610 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Rouge suédois | 3611 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Jaune maïs | 3612 | ■ | ■ | | | |
| gris fenêtre (RAL 7040) | 3613 | ■ | ■ | ■ | | |
| Noir | 3615 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Ivoire clair (RAL 1015)** | 3616 | ■ | ■ | | | |
| Rouge scandinave | 3623 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Gris anthracite (RAL 7016)** | 3624 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Coloris spécial*** | 3619 | | ■ | ■ | ■ | ■ |

** Teintes RAL (toutes les autres teintes sont des teintes Remmers)
*** Quantité minimale 5 litres

## Consommation

100 ml/m² par application

La consommation dépend du support, voir exemples d'application

## Domaines d'utilisation

- Bois à l'intérieur et à l'extérieur
- Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin.
- Eléments en bois de dimensions non stables: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages.
- Primaire, application intermédiaire et finition
- Gouttières et tôles en zinc
- Nombreux autres supports
- Ne pas appliquer sur un bois fraîchement imprégné. Respecter les délais de fixation.

## Propriétés




- Très couvrant
- Elastique
- Ne s'écaille pas
- Résistant aux alcalis, également pour les supports minéraux
- Résiste aux intempéries, régule l'humidité
- Faible teneur en solvant, écologique et peu odorant
- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.
- Les teintes vives, brillantes, présentent un pouvoir couvrant réduit du fait des pigments qu'elles contiennent. Nous recommandons pour ces coloris délicats, de procéder à une application de fond parfaitement couvrante avec une teinte coordonnée.

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Densité (20°C) | env. 1,2 g/cm³ |
| Odeur | douce |
| Degré de brillance | mat satiné |

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non à des spécifications contractuelles.

## Certificats

- **DIN EN 71-3 "Migration de certains éléments "**

## Produits complémentaires

- **Primaire protecteur bois* (2066)**
- **Primaire d'accrochage (5420)**
- **Primaire d'isolation (3440)**
- **Protection bois de but (1900)**
- **Primer HF (6438)**

* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.
Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!

## Préparation

- **Exigences concernant le support**
  Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité dimensionnelle: Humidité du bois ≤ 18%.

- **Traitement préliminaire**
  Eliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.

  Supports en bois:

Eliminer par ponçage la surface du bois grisaillé / dégradé par les intempéries jusqu'à trouver le support porteur.
Eliminer les traces de résine, les nœuds fissurés ou désolidarisés, puis nettoyer avec le produit adapté (p. ex. Diluant & Nettoyant pour pinceaux).
En présence de bois extérieurs, à protéger du pourrissement et du bleuissement, traiter d'abord avec le Primaire protecteur bois*. (* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage. Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit!)
Observer la fiche "BFS" n°18 "Revêtement sur bois et dérivés du bois à l'extérieur".
Appliquer une couche avec Fond d'isolation pour les couleurs claires et blanches pour éviter l'apparition des composants de bois.
Pour éviter les taches - sur les éléments de construction attenants - par les composants du bois (p.ex. sur les constructions à colombages), traiter ces bois sur toutes leurs faces.
Sur application carbolinéum ancienne, dégradée par les intempéries, appliquer impérativement une teinte foncée, et toujours procéder à un essai préalable.

Zinc (acier galvanisé):
Traiter avec un produit de lavage à base d'ammoniaque et un tampon abrasif.
Lors des charges mécaniques élevées, traiter avec Primaire d'accrochage.

Supports minéraux:
Préparer les supports selon les directives pour les peintures de dispersion résistant aux intempéries et aux fissures (DIN 53778).
Eliminer les algues et les mousses des supports en fibrociment. Bien laisser sécher le support.
Réparer les dégâts au plâtre.
Prévoir une zone d'essai pour tester si les couches anciennes d'huile peuvent être recouvertes avec le matériel.

## Mise en œuvre

### Conditions de mise en œuvre

Température du matériau, de l'environnement et du substrat : min. +5 °C à max. +25 °C.

Bien brasser le produit puis l'appliquer rapidement au pinceau ou au rouleau.
Respecter les délais de séchage entre les différentes opérations.
Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

## Informations de mise en œuvre

Contrôler la compatibilité avec le support, l'adhérence et la teinte par la réalisation préalable d'une surface test.
Couper les bois de bout inférieurs sur l'arrière pour créer un larmier.
Pour protéger contre l'humidité, les surfaces de bout et de coupe doivent être pré-enduites deux fois avec la protection du bois de bout.
Veiller à ce que les différentes couches de vernis ne se touchent pas (par exemple lors de l'empilage).
La teinte définitive n'apparaît qu'après séchage.
NE PAS utiliser sur bois imprégné de sels de bore.
Pour une mise en œuvre à l'intérieur, veiller à maintenir une aération suffisante.

### Séchage

2 - 4 heures à +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.
Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

### Dilution

Prêt à l'emploi

## Exemples d'utilisation

| Exemples d'application | Imprégnation | Couche de base | Couche intermédiaire | Couche de finition |
|---|---|---|---|---|
| **Supports en bois:** Bois pas traité, anciens supports en bois altérés par les intempéries, couches de rénovation sur des peintures de dispersion, vernis et lasures de protection du bois | Le cas échéant avec Primaire de protection du bois* (seulement à l'extérieur) | Primaire Isolant ou Chalet Lasure Color | Primaire Isolant ou Chalet Lasure Color | Chalet Lasure Color |
| **Zinc (acier galvanisé):** Zinc, acier galvanisé et PVC dur Couche de rénovation sur des anciens revêtements | -- | Primaire universel | Chalet Lasure Color | Chalet Lasure Color |
| **Supports minéraux:** fibrociment | -- | 1-2 x Primer HF | Chalet Lasure Color | Chalet Lasure Color |
| **Béton apparent**, béton lisse | -- | Primer H | Chalet Lasure Color dilué avec 10 % de l'eau | Chalet Lasure Color |
| Crépis anciens, à l'extérieur (supports à fort sablage / supports solides) | -- | Crépis farinants et à fort sablage avec Primer HF; Crépis solides avec Primer H | Chalet Lasure Color dilué avec 10 % de l'eau | Chalet Lasure Color |
| Crépis porteurs, intérieur (crépis de gypse, crépis de mortier de chaux, maçonnerie apparente) | -- | Chalet Lasure Color dilué avec 10 % de l'eau | -- | Chalet Lasure Color |
| Couches de rénovation sur des anciens revêtements de dispersion, crépis synthétiques, couches de huile ou de vernis | -- | Revêtements farinants avec Primer HF | Chalet Lasure Color dilué avec 10 % de l'eau | Chalet Lasure Color |
| Plâtre | -- | Primer HF | Chalet Lasure Color | Chalet Lasure Color |
| Papier peint (ingrain) , etc. | -- | Chalet Lasure Color | -- | Chalet Lasure Color |

## Important

Sur bois de mélèze raboté et bois de conifère particulièrement riche en résine, tout particulièrement en présence de nœuds, coupe sur dosse et zones de bois tardif riche en

résine, une adhérence réduite est possible, susceptible d'entraîner une altération de l'application par les intempéries. Compter alors avec des intervalles d'entretien plus courts / des rénovations plus fréquentes. Dans ce cas, le seul remède consiste en une exposition préalable aux intempéries ou en un ponçage très grossier (grain 80) du bois. Pour ces bois en finition "bois brut de sciage", compter avec des intervalles nettement plus longs entre deux entretiens / rénovations.

**Outillage / Nettoyage des outils**

Pinceau en poils acryliques, pinceau plat, rouleau en mohair

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils à l'eau additionnée de liquide nettoyant. Eliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

**Stockage / Tenue en stock**




Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.

**Sécurité / Réglementations**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

Elimination

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Donner les emballages parfaitement vides au recyclage. Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans l'évier/ les égouts.

COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):

Limite européenne pour ce produit (cat. A/d): max. 130 g/l (2010).
Ce produit contient < 130 g/l COV.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif.

Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre.

En raison de la multitude / variété des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter.

Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement.
Cette édition annule et remplace les précédentes.